

523-65E Eco Balance

G / Z

Glasureit® Air-Drying Additive



01/2018

Toepassing: Additief voor versneld drogen aan lucht van Glasureit® 923-610E Eco Balance op verticale en horizontale vlakken. Door gebruik van 523-65E Eco Balance is het oppervlak sneller stofdroog. Gespoten delen zijn snel hanteerbaar en de tijd tot montagevast en poetsen wordt aanzienlijk verkort. 523-65E Eco Balance is bijzonder geschikt voor bedrijven die energie sparen en blanke lak drogen bij temperaturen beneden 60°C. Door gebruik van 523-65E Eco Balance kan de doorlooptijd in de combi-cabine en droogkamer aanzienlijk worden verkort. 523-65E Eco Balance is vooral geschikt voor kleine reparaties.

Eigenschappen: Kortere droogtijd bij kamertemperatuur. Sneller montagevasten te poetsen

	Mengverhouding	3 : 1 : 1		
		100 Vol. %	923-610E Eco Balance	
		33 Vol. %	929-61E Eco Balance	
		33 Vol. %	523-65E Eco Balance	
	Suitviscositeit DIN 4 bij 20°C	18 – 21 s	Potlife 20 °C:	15 – 60 min
	Bovenbeker Spuitdruk	Volgens Technisch Informatieblad van het product waarin 523-65E Eco Balance wordt gebruikt		
	Aantal lagen	1 ½ zonder tussentijds uitdampen	Laagdikte	Ca. 50 µm
	Droging		20° C	40° C
		923-610E Eco Balance		60° C
		Hanteerbaar na	20 – 30 min *	10 – 15 min
		Poetsen na	2 – 3 h	1 h **
		* Spuitcabine in ventilatiestand		
		** Wachtijd op kamertemperatuur na droging in de spuitcabine of droogkamer		

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.



De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkooporganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.