

923-610E Eco Balance

# G / BL

Glasureit® HS Klarlack schnelltrocknend



01/2018

**Toepassing:** HS-blanke lak voor basislak 90 Serie  
 Voor universele toepassing bij snelle paneelreparaties tot een complete zijde van de auto.


**Eigenschappen:** Snelle droging, uitstekende poetsbaarheid, universele applicatie.

	Mengverhouding	3 : 1 : 1 100 Vol. % 923-610E Eco Balance 33 Vol. % 929-61E Eco Balance 33 Vol. % 523-15E Eco Balance
	Mengverhouding	Drogen bij 20 °C 3 : 1 : 1 100 Vol. % 923-610E Eco Balance 33 Vol. % 929-61E Eco Balance 33 Vol. % 523-65E Eco Balance
	Spuitviscositeit DIN 4 bij 20 °C	18 – 21 s <span style="float: right;">Potlife bij 20 °C: 45 min.</span>
	Bovenbeker Spuitdruk	Conventioneel pistool: HVLP-pistool: 1.3 mm 1.3 – 1.4 mm 2.0 bar 2.0 – 3.0 bar, 0.7 bar bij de nozzle
	Aantal lagen	1 ½, zonder tussendoor uitdampen <span style="float: right;">Laagdikte 40 - 60 µm</span> 2, tot 3 minuten uitdampen tussen de lagen bij het spuiten van twee lagen
	Droging 60 °C Droging 40 °C Droging 20 °C	10 - 15 min. object temperatuur * 30 - 45 min. object temperatuur * 2 - 3 uur met Glasurit Air-Drying Additive 523-65E Eco Balance * Droogtijden kunnen door de verharder keuze, de verdunning en applicatie beïnvloed worden. Glasurit Racing Additive 523-15E Eco Balance kan de droging versnellen
	Infrarood (korte golf)	10 min.

**Veiligheidsaanwijzing:**

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.  
 Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.d) in spuitklare toestand bedraagt max. 420 g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 419 g/L.



De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkooporganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.