

839-55E Eco Balance

G / BF

Glasureit® Finsparkel



01/2018

- Påføring:** Ujevning av bulker, hurtigtørkende, lett å slippe.
- Egenskaper:** Høyt tørrstoffinnhold; universelt egnet for bruk på stålplater, galvanisert stål og aluminium. Hurtigtørkende.
- Bemerkninger:** Bland sparkel og herderpasta godt (ingen marmoreffekt). Herderandelen må ikke overstige 3 % (da overskytende peroksid vil føre til misfarging av overflaten).

	Blandingsforhold	100 % av vekt 839-55E Eco Balance
	Herder	3 % av vekt 948-36
	Brukstid ved 20 °C	5 min
	Tørking ved 20 °C	15 min
	Infrarød (kortbølge)	4 min
	Infrarød (mellombølge)	5 – 10 min
	Sliping: eksentersliper	P80 / P150 / P240

Sikkerhetsanbefalinger:

Det kan ikke utelukkes at produktet inneholder partikler < 0.1 µm.

Produktene er kun egnet for profesjonell bruk.

2004/42/II B(b)(250)180: EU-grenseverdien for dette produktet (produktkategori: IIB.b) i sprøyteklar form er 250 g/liter VOC. VOC-innholdet i dette produktet er 180 g/liter.



REDcert²-929-35244206

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelser osv. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenelig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta og overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.