

55-

## Lakier bazowy metaliczny/ uni/ perłowy Linii 55 Wariant CV



A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Zastosowanie:</b>	grafika, autobusy, kabina kierowcy (odnawianie), kabina kierowcy (zmiana koloru), skrzynie, autobusy (naprawa)
<b>Główne cechy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkt nadaje się na duże powierzchnie</li> <li>• Dobra rozlewność</li> <li>• Doskonała odporność na promieniowanie UV</li> <li>• Dobra siła krycia</li> <li>• Szybkie schnięcie</li> </ul>
<b>Uwagi:</b>	<p>Dostępna jest pełna gama kolorów stosowana w lakierowaniu pojazdów użytkowych. Podłoże powinno być czyste, wolne od pyłu, rdzy, olejów i tłuszczów. Użycie wolniejszych rozcieńczalników: 352-330/ 352-340 jest zalecane w wyższych temperaturach i pozwala uzyskać lepsze pochłanianie odkurzu.</p>

## Przygotowanie mieszanki

**Podłoża:**

- Podkłady gruntujące i wypełniające Glasurit CV
- Wydajność: 115 m<sup>2</sup>/ l przy 1 μm  
Udział ciał stałych: ~25%

**Zbiornik ciśnieniowy/ pompa membranowa**

- Ciśnienie aplikacji 1,8-2,5 bar  
Dysza: 0,8-1,1  
Liczba warstw 2 + ½  
Odparowanie w 20°C: do matu

2 : 1 objętościowo

**Rozcieńczalnik**

352-315, -320

**Lepkość w 20°C**

DIN 4:

18-22 s

**Żywotność w 20°C****Wskazówka bezpieczeństwa:**

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości <0,1 μm.



Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

55-

Lakier bazowy metaliczny/ uni/ perłowy Linii 55 Wariant CV

A brand of BASF –  
We create chemistry

Zastosowanie:		 Pistolet grawitacyjny typu RP	 Pistolet HVLP
<b>Ciśnienie aplikacji</b>	<b>bar</b>	2-2,5	2
<b>Dysza</b>		1,4	1,5
<b>Liczba warstw</b>		2 + ½	
<b>Odparowanie w 20°C</b>	<b>min</b>	do matu	
<b>Wypełnienie</b>	<b>µm</b>	10-15	



Schnięcie w 20 °C

**Kolejna warstwa**  
co najmniej 10 min  
maksymalnie 8 h  
**Suchość w dotyku**  
10 min  
**Maskowanie**  
30 min

**Uwagi**

Wstępnie nałożyć lekką warstwę i odparować do matu. Następnie nałożyć mokrą warstwę i odparować do matu. Nałożyć ½ warstwy (minimalna odległość pistoletu od elementu: 50 cm) dla odwzorowania efektu.  
Dodanie 2% utwardzacza 922-138 lub 922-136 do lakieru bazowego Linii 55 pozwala uzyskać najlepszy technicznie wynik aplikacji.

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.

**Wskazówka bezpieczeństwa:**

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości <0,1 µm.

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.