



# INFORMACJA TECHNICZNA

839-15

Glasurit Szpachla CV, elastyczna, szarozielona

S

## Zastosowanie:



Wszystkie zastosowania

## Właściwości:

- Szybka gotowość do szlifowania
- Dobre wypełnienie
- Wysoka elastyczność w zastosowaniu na spawach

## Uwagi

### szczegółowe:

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

**2004/42/IIIB (b)(250)180:** Limit UE dla tego produktu (kategoria: IIB.b).(b) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 250 g/l. **Udział rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 180 g/l.**

## Podłoża:

- = świetnie się nadaje
- = dobrze się nadaje
- = nadaje się w niektórych przypadkach

Stal	●●
Stal galwanizowana	
Stal nierdzewna	
Aluminium	●●
Anodyzowane aluminium	
GRP / SMC	●
PP-EPDM	
Grнты Glasurit CV	
Podkłady gruntujące/wypełniające Glasurit CV	●
Powłoki proszkowe	●
Powłoki typu coil coating	●
Sklejka	●
Drewno	●●
Powłoki OEM	●
Istniejące powłoki	●

## Uwagi:

Podłoże powinno być czyste, wolne od pyłu, rdzy, olejów i tłuszczów.



## Proces lakierowania

Wydajność

Udział ciał stałych 98 %

Dane zawarte w tej publikacji bazują na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji naszych produktów, zamieszczone dane nie zwalniają użytkownika od wykonania własnych badań i prób. Dane te ani nie stanowią gwarancji poszczególnych cech, ani nie przesądzają o możliwości zastosowania produktów do konkretnego celu. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje, masy itp. podano tu tylko jako informację ogólną; mogą się one zmienić bez uprzedniego powiadomienia i nie zmienia to umownej jakości produktów (specyfikacja produktu). Najnowsza wersja zastępuje wszystkie wersje poprzednie. Najnowszą wersję można pobrać z naszej strony internetowej [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) lub otrzymać od sprzedawcy produktów. Odpowiedzialnością użytkownika produktów jest przestrzeganie wszelkich mających zastosowanie norm i obowiązujących przepisów prawnych.



# INFORMACJA TECHNICZNA

839-15      Glasurit Szpachla CV, elastyczna,  
szarozielona

S



**Proporcja**                      100 : 3



**Utwardzacz**                      948-36



**Rozcieńczalnik**



**Lepkość  
DIN 4 / 20° C**

**Żywotność w 20 °C**                      4 min



**Schnięcie**



**Kolejna  
warstwa**

min.      maks.



**Suchość w  
dotyku**



**Maskowanie**



**Montaż**



**Szlifowanie**

**Temp. obiektu**      20°C

**Temp. obiektu**      60°C

30 min

**Uwagi**

!

Powłokę można szlifować po 30 minutach.

Produkt wysoce elastyczny, nadający się np. do aplikacji na spawy cystern.

Na podłożach ocynkowanych, jako promotor przyczepności, należy przed szpachlowaniem nałożyć epoksydowy podkład gruntujący CV 801- 704 (30-40 µm, 30 min w 60°C) lub 284-13 (20-25 µm, 20 min w 60°C).

Nie aplikować na grunty wytrawiające lub podłoża wytrawione kwasem.