

# 839-20

Szpachla Ratio, biała Wariant dla CV



A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Zastosowanie:</b>	Wszystkie zastosowania
<b>Główne cechy:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Szybkie schnięcie</li><li>• Aplikacja na wszystkie podłoża</li><li>• Dobre właściwości wypełniające</li><li>• Szybka gotowość do szlifowania</li></ul>
<b>Uwagi:</b>	Podłoże powinno być czyste, wolne od pyłu, rdzy, olejów i tłuszczów. Udział ciał stałych ~ 96%

## Przygotowanie mieszanki

### Podłoża:

Bardzo dobrze nadaje się na:

- Stal
- Stal galwanizowaną
- Aluminium

Dobrze nadaje się na:

- GRP / SMC
- Podkłady gruntujące i wypełniające Glasurit CV
- Powłoki proszkowe
- Powłoki typu coil coating
- Sklejkę
- Drewno
- Powłoki OEM
- Istniejące powłoki



W niektórych przypadkach nadaje się na:

- Stal nierdzewną

## Wskazówka bezpieczeństwa:

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości <0,1 µm.

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

**2004/42/IIIB (b)(250)180:** Limit UE dla tego produktu (kategoria: IIB.b).(b) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 250 g/l. Udział rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 180 g/l.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2021

839-20

Szpachla Ratio, biała Wariant dla CV

A brand of BASF –  
We create chemistry

100 : 2-3% wagowo

**Utwardzacz**

948-36

**Lepkość w 20°C**

DIN 4:

**Żywotność w 20°C**

4 min

**Schnięcie w 20 °C**

20-30 min

**Uwagi**

Możliwość szlifowania po 20-30 minutach.

Nie nadaje się do zastosowań wymagających elastyczności, np. na spawy.

Nie aplikować na produkty utwardzane kwasem lub podłoża wytrawiane kwasem.

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.

**Wskazówka bezpieczeństwa:**

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości <0,1 µm.

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

**2004/42/IIIB (b)(250)180:** Limit UE dla tego produktu (kategoria: IIB.b).(b) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 250 g/l. Udział rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 180 g/l.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2021