




**Zastosowanie:**



Pojazdy budowlane (stal), lakierowanie ram (stal/ aluminium), akcesoria ze stali zwykłej i galwanizowanej

**Uwagi:**

Aluminum-Chassis have to be primed with a suitable primer.  
The substrate should be clean, free of dust, rust, oil and grease.

**Rodzaje podłoża**

- = świetnie się nadaje
- = dobrze się nadaje
- = nadaje się w niektórych przypadkach

●●	Stal	○	Stal galwanizowana	○	Stal nierdzewna	○	Aluminium	○	Anodyzowane aluminium	○	GRP / SMC	○	PP-EPDM	○	Gruntys Glasurit CV	○	Podkłady gruntujące/ wypełniające Glasurit CV	○	Powłoki proszkowe	○	Powłoki typu coil coating	○	Sklejka	○	Drewno	●●	Powłoki OEM	●●	Istniejące powłoki
----	------	---	--------------------	---	-----------------	---	-----------	---	-----------------------	---	-----------	---	---------	---	---------------------	---	--	---	-------------------	---	---------------------------	---	---------	---	--------	----	-------------	----	--------------------



**Mieszanka wstępna**

Maksymalnie 10% objętościowo 568-408



**Proporcja**

4 : 1 objętościowo



**Rozcieńczalnik**

568-96



**Lepkość w 20°C**

DIN 4: 18-20 s

**Wskazówka bezpieczeństwa:**






Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości <0,1 µm.


Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

**2004/42/IIIB (c I)(540)504:** Limit UE dla tego produktu (kategoria: IIB.b).(c I) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 540 g/l. Udział rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 504 g/l.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.



Zastosowanie:		 Pistolet grawitacyjny RP	 Pistolet grawitacyjny HVLP	 Pistolet ssący	 Prózniowo/ w osłonie powietrza	 Zbiornik ciśnieniowy/ pompa membranowa
<b>Ciśnienie aplikacji</b>	bar	2,2-2,5	2	2,5	2	2,5
<b>Ciśnienie wyjściowe</b>	bar				120-150	0,8-1,5
<b>Dysza</b>		1,6-1,8	1,7	1,7	0,28-0,33	1-1,1
<b>Napięcie</b>	kV				50-80	
<b>Oporność</b>	Ω				1500-2000	
<b>Liczba warstw</b>		2	2	2	1-2	1,5-2
<b>Odparowanie w 20°C</b>	min	brak	brak	brak	brak	brak
<b>Wypełnienie</b>	µm	50-60				

 Schnięcie	Kolejna warstwa	Suchość w dotyku	Maskowanie	Montaż	Szlifowanie
	min. maks.				
<b>Temp. obiektu 20°C</b>	1 h 72 h	1 h	16 h	16 h	16 h
<b>Temp. obiektu 60°C</b>	30 min	30 min	30 min	30 min	45 min

**Uwagi** W przypadku odnawiania istniejących powłok, zależnie od ich stanu, nałożyć 1 warstwę o grubości 20-30 µm.

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.

#### Wskazówka bezpieczeństwa:

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości <0,1 µm.

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

**2004/42/IIIB (c I)(540)504:** Limit UE dla tego produktu (kategoria: IIB.b).(c I) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 540 g/l. Udział rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 504 g/l.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.