



Zmiana koloru kabiny

CV 6

Zastosowanie: zmiana koloru kabiny

Podłoża: istniejąca powłoka

Przygotowanie

Czyszczenie – Szlifowanie – Czyszczenie (patrz rozdział A 4)

Promotor przyczepności

285-0 CV

Utwardzacz: 922-18 PRO
Rozcieńczalnik: 352-216

2 : 1 + 30%

Wyposażenie: pistolet grawitacyjny*
Aplikacja: 1
Wypełnienie: około 20-25 µm
Odparowanie: >15 min w 20°C
maks. 2 h w 20°C

Alternatywnie dla 285-0: 284-45 (patrz: karta techniczna)

Lakier o połysku bezpośrednim

68-

Utwardzacz: 922-138
Rozcieńczalnik: 352-216

4 : 1 : 1
miarka

Wyposażenie: pistolet grawitacyjny*
Aplikacja: 1 ½
Wypełnienie: 40-60 µm
Schnięcie: przez noc na powietrzu (16 h w 20°C)
lub 30 min w 60°C temp. obiektu

lub

Lakier bazowy 90 CV (90-M4 CV)

90 CV-

Rozcieńczalnik: 93-E3 CV
(natychmiast wymieszać)

2 : 1

Wyposażenie: pistolet HVLP 1,5 mm
Aplikacja: 2 ½
Wypełnienie: 10-15 µm

1. Cienka, zamknięta warstwa (niekryjąca) i odparowanie do matu
2. Mokra warstwa, kryjąca i odparowanie do matu
3. ½ warstwy dla odwzorowania efektu i odparowanie do matu

Ważne

Lakier bazowy aplikować zawsze od dołu ku górze elementu, w poziomych pasach o szerokości około 1 metra. Dla warstwy wyrównującej efekt odległość pistoletu od obiektu powinna wynosić co najmniej 50 cm.

Lakier bezbarwny

924-68

Utwardzacz: 922-138
Rozcieńczalnik: 352-345

3: 1 : 1
miarka

Wyposażenie: pistolet grawitacyjny*
Aplikacja: 1 ½
Wypełnienie: 40-60 µm
Schnięcie: 30 min w 60°C
lub 16 h w 20°C

* Inne wyposażenie opisano w karcie technicznej produktu.

Wskazówki bezpieczeństwa

- Nie można wykluczyć, że ten produkt zawiera cząstki mniejsze niż 0,1 µm.
- Produkty tylko do użytku profesjonalnego.
- Stosując ten produkt należy zawsze postępować zgodnie z aktualnymi zaleceniami z zakresu bhp.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji naszych produktów, zamieszczone dane nie zwalniają użytkownika od wykonania własnych badań i prób. Dane te ani nie stanowią gwarancji poszczególnych cech, ani nie przesadzają o możliwości zastosowania produktów do konkretnego celu. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje, masy itp. podano tu tylko jako informację ogólną; mogą się one zmienić bez uprzedniego powiadomienia i nie zmienia to umownej jakości produktów (specyfikacja produktu). Najnowsza wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Najnowszą wersję można pobrać z naszej strony internetowej www.glasurit.com lub otrzymać od sprzedawcy produktów. Odpowiedzialnością użytkownika produktów jest przestrzeganie wszelkich mających zastosowanie norm i obowiązujących przepisów prawnych.