



Naprawa

CV Race 1

Zastosowanie: lakierowanie ram z użyciem podkładu 2K na ramy

Podłoża: stal, aluminium

Przygotowanie

Czyszczenie – Szlifowanie – Czyszczenie (patrz rozdział A 4)

Szpachlowanie

839-20 + 948-36; 100 : 3

Szlifowanie P80 / P150

Grunt – tylko aluminium

283-6150

Aktywator: 352-228

Rozcieńczalnik: 352-50**

} **2 : 1 + 10%**

Wyposażenie: pistolet grawitacyjny*

Aplikacja: **1 ½**

Wypełnienie: **12-15 µm**

Odparowanie: >20-30 min w 20°C,
maks. 8 h w 20°C

Podkład wypełniający na ramy

284-13

Utwardzacz: 922-18 PRO

Dodatek: 568-17

Rozcieńczalnik: 352-50**

} **4 : 1 : 0,5 : 0,5**

Wyposażenie: pistolet grawitacyjny*

Aplikacja: **2**

Wypełnienie: **60-70 µm**

Odparowanie: >30 min w 20°C

Lakier

68-

Utwardzacz: 922-136

Rozcieńczalnik: 568-17

} **4 : 1 : 1**

Wyposażenie: pistolet grawitacyjny

Aplikacja: **1 ½**

Wypełnienie: **40-60 µm**

Schnięcie: na powietrzu

Żywotność mieszanki do 30 minut.

* Inne wyposażenie opisano w karcie technicznej produktu.

** Zależnie od wielkości obiektu i temperatury podczas aplikacji.

Uwaga: Lakierowana powierzchnia nie powinna być większa niż 3m².

Wskazówki bezpieczeństwa

- Nie można wykluczyć, że ten produkt zawiera cząstki mniejsze niż 0,1 µm.
- Produkty tylko do użytku profesjonalnego.
- Stosując ten produkt należy zawsze postępować zgodnie z aktualnymi zaleceniami z zakresu bhp.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji naszych produktów, zamieszczone dane nie zwalniają użytkownika od wykonania własnych badań i prób. Dane te ani nie stanowią gwarancji poszczególnych cech, ani nie przesądzają o możliwości zastosowania produktów do konkretnego celu. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje, masy itp. podano tu tylko jako informację ogólną; mogą się one zmienić bez uprzedniego powiadomienia i nie zmienia to umownej jakości produktów (specyfikacja produktu). Najnowsza wersja zastępuje wszystkie wersje poprzednie. Najnowszą wersję można pobrać z naszej strony internetowej www.glasurit.com lub otrzymać od sprzedawcy produktów. Odpowiedzialnością użytkownika produktów jest przestrzeganie wszelkich mających zastosowanie norm i obowiązujących przepisów prawnych.