

1006-26

UP Spray Filler, variante cinza para CV

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:	todas as aplicações
Propriedades:	<ul style="list-style-type: none"> • boas propriedades de cobrimento • secagem rápida • lixagem rápida
Observações:	O substrato deve estar limpo, livre de poeira, ferrugem, óleo e graxa. Máx. 2% 352-310 (em peso).

Instruções de utilização

Substratos

Muito adequado:

- GRP / SMC
- Madeira
- Pintura OEM
- Pintura antiga

Adequado:

- Aço
- Alumínio
- Glasurit CV - Primário Aparelho / Aparelho
- Revestimento de bobina
- Revestimento em pó
- Madeira compensada



Taxa de dispersão 551 m²/l a 1 µm
Teor de sólidos 72 % (RFU~73%)

Copo de Sucção

Pressão de aplicação 2.5 bar

Tamanho do bocal 2.5-3

Número de demãos 3-8



Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42/IIB (b) (250)249: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.b) em pronto usar o formulário é max. 250 g/l. O teor de VOC deste produto é de 249 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

1006-26

UP Spray Filler, variante cinza para CV

A brand of BASF –
We create chemistry

100 : 5 % por volume

**Endurecedor**

948-22

**Diluyente**352-310
max. 2%**Viscosidade de aplicação a 20°C** DIN 4:**Tempo de vida a 20 °C** 30 min**Aplicação:****Pistola compatível de
alimentação por gravidade****Pistola HVLP****Pressão de pulverização** bar

2,2-2,5

Tamanho do bico

2,5-3

Número de demãos

3-8

Espessura da película: µm

>200 max. 1000

**Secagem a 20 °C**

3-4 h

Secagem a 60 °C

30 min

Observações**Lixável**

Temp. 20 °C 3-4 h

Temp. 60 °C 30 min

Observações

Não revestir primário de lavagem ou substratos pré-tratados com ácido com 1006-26!
Lixar apenas a seco para 1006-26. O aço galvanizado deve ser preparado com 283-6150 (10 - 15 µm) e 284-13 (máx. 30 - 40 µm). Para temperaturas inferiores a 15°C ou para acelerar a secagem, a quantidade de 948-22 pode ser aumentada até 7,5 vol.%.

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42/IIB (b) (250)249: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.b) em pronto usar o formulário é max. 250 g/l. O teor de VOC deste produto é de 249 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

1006-26

UP Spray Filler, variante cinza para CV



A brand of BASF –
We create chemistry

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42/IIIB (b) (250)249: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.b) em pronto usar o formulário é max. 250 g/l. O teor de VOC deste produto é de 249 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.