




A brand of BASF –  
We create chemistry

# 1109-1240/4

Proteção da parte inferior da carroçaria, preto

## Aplicação:



efeito de estrutura, proteção da parte inferior da carroçaria

## Propriedades:

- pode ser usado em todos os aparelhos e primários aparelho Glasurit PU e EP CV
- alta flexibilidade
- excelentes características de aplicação

## Observações:

O substrato deve estar limpo, livre de poeira, ferrugem, óleo e graxa.

## Substratos

- = muito adequado
- = adequado
- = adequado nalguns casos

Aço	Aço galvanizado	Aço inoxidável	Alumínio	Alumínio anodizado	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV – Primário	Glasurit CV – Primário Aparelho - Aparelho	Revestimento em pó	Revestimento de bobina	Madeira compensada	Madeira	Pintura OEM	Pintura antiga
								●●					●●	●●



### Rendimento

379 m<sup>2</sup>/l a 1 µm

### Conteúdo de sólidos

~ 55 %

## Instruções de utilização



Proteção contra geada.

## Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42/IIB (e) (840)32: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.e) em pronto para forma de uso é max. 840 g/l. O teor de VOC deste produto é de 32 g/l.







Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.



A brand of BASF –  
We create chemistry

# 1109-1240/4

Proteção da parte inferior da carroçaria, preto

Aplicação:	 Pistola gravimétrica	 Pistola HVLP	 Pistola de sucção	 Airless/ Mistura de ar	 Misturadora de pressão Bomba de membrana dupla	
<b>Pressão de pulverização</b>	bar	2-2,5	2-2,5	2-4	2,5	
<b>No bico</b>	bar			120-180	2	
<b>Tamanho do bico</b>		3-4	3-5	0,41-0,5	3-4	
<b>Demãos</b>		2-6	4-6	2-6	2-6	
<b>Espessura da película:</b>	µm	500-1000µm/ 40-50µm				
 <b>Secagem</b>		<b>Repintável</b>	<b>Ao toque</b>	<b>Pronto para mascaragem</b>	<b>Pronto para montagem</b>	<b>Lixável</b>
<b>Temp. Objecto 20°C</b>		mín.      máx.				
		6 h				

## Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42/IIIB (e) (840)32: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.e) em pronto para forma de uso é max. 840 g/l. O teor de VOC deste produto é de 32 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.