

183-153

CV Shop Primer, vermelho



A brand of BASF –  
We create chemistry

**Aplicação:**

máquinas de construção (aço), contentor

**Propriedades:**

- rápida montagem
- rápida secagem
- soldável
- proteção temporária da corrosão

**Observações:**

O substrato deve estar limpo, livre de pó, ferrugem, óleo e gordura.

**Substratos**

- = muito adequado
- = adequado
- = adequado nalguns casos

Aço	●●
Aço galvanizado	●●
Aço inoxidável	
Alumínio	
Alumínio anodizado	
GRP / SMC	
PP-EPDM	
Glasurit CV – Primário	
Glasurit CV – Primário Aparelho - Aparelho	
Revestimento em pó	
Revestimento de bobina	
Madeira compensada	
Madeira	
Pintura OEM	●
Pintura antiga	●



**Rendimento** 206 m<sup>2</sup>/l a 1 µm

**Conteúdo de sólidos** ~ 38 % (RFU~31%)

**Advertência de segurança:**

Não se pode excluir que este produto contém partículas <0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42/IIIB (c III) (780)714: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c III) pronto para usar é no máximo. 780 g / l. O conteúdo COV deste produto é 714 g / l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

183-153

CV Shop Primer, vermelho



A brand of BASF –  
We create chemistry








**Relação de mistura** 4 : 1 por Volume



**Diluyente** 352-310, -315



**Viscosidade de aplicação a 20°C** DIN 4: 22-25 s

Aplicação:	 Pistola gravimétrica	 Pistola HVLP	 Pistola de sucção	 Airless/ Mistura de ar	 Misturadora de pressão Bomba de membrana dupla
<b>Pressão de pulverização</b>	bar	2,5	2	2,5	2,5
<b>No bico</b>	bar				0,8-1,5
<b>Tamanho do bico</b>		1,6-1,8	1,7	1,7	1-1,1
<b>Demãos</b>		2	2	2	1-2
<b>Evaporação a 20°C</b>	min	10-15	10-15	10-15	10-15
<b>Espessura da película:</b>	µm	20-25			



Secagem	Repintável	Ao toque	Pronto para mascaragem	Pronto para montagem	Lixável
	mín. máx.				
<b>Temp. Objecto 20°C</b>	10 min	8 h			

#### Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contém partículas <0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42/IIIB (c III) (780)714: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c III) pronto para usar é no máximo. 780 g / l. O conteúdo COV deste produto é 714 g / l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

# 183-153

CV Shop Primer, vermelho



A brand of BASF –  
We create chemistry

## Observações

O produto está pronto para aplicação com uma escova.  
183-153 não pode ser diretamente revestido com produtos de revestimento ou poliéster.  
Todos os primários aparelhos CV PUR / e primários podem ser utilizados como revestimento.  
Painéis tratados com 183-153 são muito fáceis de soldar. A adesão em aço galvanizado a quente tem que ser verificada antes.

## Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contém partículas <0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42/IIIB (c III) (780)714: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c III) pronto para usar é no máximo. 780 g / l. O conteúdo COV deste produto é 714 g / l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.