


283-6150

CV Wash Primer, amarelo, sistema de 3 camadas



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:

autocarros, veículos de combate a incêndios, caixas (alumínio), caixas, veículos de carga a granel (alumínio)

Propriedades:

- adequado para grandes áreas /superfícies
- secagem rápida
- boa proteção de corrosão

Observações:

O substrato deve estar limpo, livre de pó, ferrugem, óleo e gordura.
A superfície metálica pré-tratada deve ser revestida no mesmo dia para evitar a oxidação renovada.

Substratos

- = muito adequado
- = adequado
- = adequado nalguns casos

Aço	●●
Aço galvanizado	●●
Aço inoxidável	●●
Alumínio	●●
Alumínio anodizado	●
GRP / SMC	
PP-EPDM	
Glasurit CV – Primário	
Glasurit CV – Primário Aparelho - Aparelho	
Revestimento em pó	○
Revestimento de bobina	○
Madeira compensada	
Madeira	
Pintura OEM	○
Pintura antiga	○



Rendimento 189 m²/l a 1 µm

Conteúdo de sólidos ~ 32 % (RFU~22%)

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

2004/42/IIIB (c III)(780)730: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c III) em forma pronta a usar é um máximo de 780 g/l.

O conteúdo de VOC deste produto é de 730 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

283-6150

CV Wash Primer, amarelo, sistema de 3 camadas

A brand of BASF –
We create chemistry

Relação de mistura 2:1+10 % por vol.



Endurecedor 352-235, -228








Diluyente 352-315, -320, -330



Viscosidade de aplicação a 20°C DIN 4: 22-25 s

Tempo de vida a 20 °C 8 h

Aplicação:	 Pistola gravimétrica	 Pistola HVLP	 Pistola de sucção	 Airless/ Mistura de ar	 Misturadora de pressão Bomba de membrana dupla	
Pressão de pulverização	bar	2,2-2,5	2	2,5	2	2,5
No bico	bar				120-150	0,8-1,5
Tamanho do bico		1,6	1,6	1,7	0,28	1-1,1
Demãos		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Evaporação a 20°C	min	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
Espessura da película:	µm	12-15				

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

2004/42/IIIB (c III)(780)730: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c III) em forma pronta a usar é um máximo de 780 g/l.

O conteúdo de VOC deste produto é de 730 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

283-6150

CV Wash Primer, amarelo, sistema de 3 camadas



A brand of BASF –
We create chemistry

**Secagem****Repintável****Ao toque****Pronto para
mascaragem****Pronto para
montagem****Lixável**

	mín.	máx.
Temp. Objecto 20°C	30 min	8 h

Observações

Não repintar com produtos de poliéster. Para ser usado apenas em sistemas de 3 estágios com CV PUR Aparelho/Primário aparelho.

Aplicar o aparelho no prazo de um dia útil (8 horas).

352-228 adequado para reparação e peças pequenas.

Não utilizar em substratos rebentados

Especialmente ao terminar os substratos de alumínio, utilize material que acaba de ser misturado em aço galvanizado de mergulho quente, a aderência deve ser previamente testada.

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

2004/42/IIIB (c III)(780)730: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c III) em forma pronta a usar é um máximo de 780 g/l.

O conteúdo de VOC deste produto é de 730 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.