


284-30

CV RATIO-TRUCK Lixador, cinza claro



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:



autocarros, táxis (remodelação), caixas, autocarros (reparação)

Propriedades:

- adequado em todo o aparelho primário Glasurit CV e aparelho
- adequado em todo o primário Glasurit CV
- boas propriedades de enchimento
- características de aplicação proeminentes
- excelente lixável
- tintável
- adequado para grandes áreas /superfícies

Observações:

O substrato deve estar limpo, livre de pó, ferrugem, óleo e gorduro.

Substratos

- = muito adequado
- = adequado
- = adequado nalguns casos

Aço	●●
Aço galvanizado	●●
Aço inoxidável	●●
Alumínio	○
Alumínio anodizado	●●
GRP / SMC	●●
PP-EPDM	○
Glasurit CV – Primário	●●
Glasurit CV – Primário Aparelho - Aparelho	●●
Revestimento em pó	●●
Revestimento de bobina	●●
Madeira compensada	●●
Madeira	●●
Pintura OEM	●●
Pintura antiga	●●



Rendimento 426 m²/l a 1 µm

Conteúdo de sólidos ~ 75 % (RFU~64%)

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

2004/42/IIIB (c I)(540)525: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c I)

em forma pronta a usar é um máximo de 540 g/l.

O conteúdo de VOC deste produto é de 525 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

284-30

CV RATIO-TRUCK Lixador, cinza claro



A brand of BASF –
We create chemistry



Relação de mistura 4 : 1 : 1 por Volume



Endurecedor 922-18 Pro, -16 Pro








Diluyente 352-320, -330



Viscosidade de aplicação a 20°C DIN 4: 18-22 s

Tempo de vida a 20 °C 2 h

Aplicação:	 Pistola gravimétrica	 Pistola HVLP	 Pistola de sucção	 Airless/ Mistura de ar	 Misturadora de pressão Bomba de membrana dupla	
Pressão de pulverização	bar	2,2-2,5	2	2,5	2	2,5
No bico	bar				120-150	0,8-1,5
Tamanho do bico		1,6-1,8	1,7	1,7	0,28-0,33	1-1,1
Tensão	kV				50-80	
Resistência eléctrica	Ω				1700-2000	
Demãos		2	2	2	2	2
Evaporação a 20°C	min	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
Espessura da película:	µm	70-90				

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

2004/42/IIIB (c I)(540)525: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c I)

em forma pronta a usar é um máximo de 540 g/l.

O conteúdo de VOC deste produto é de 525 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

284-30

CV RATIO-TRUCK Lixador, cinza claro



A brand of BASF –
We create chemistry



Secagem	Repintável		Ao toque	Pronto para mascaragem	Pronto para montagem	Lixável
	mín.	máx.				
Temp. Objecto 20°C		72 h	2 h	16 h	16 h	16 h
Temp. Objecto 60°C			45 min	45 min	45 min	45 min

Observações

Lixar depois de 16 h a 20°C ou 45 min. a 60°C.
 Pode ser tingido adicionando até 10% de Acabamento de Série 68
 Para plastificar o produto, misture-o 4 : 1 em volume com 522-111 Softface Additive antes de adicionar endurecedor.
 Para tingir com cv Primer Pasta de Tinting 568-408 ver variante.
 As áreas lixadas têm de ser revestidas dentro de 72h com Série 68, num dia útil com Séries 55, caso contrário tem de ser utilizado o promotor de adesão 285-0 CV.

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

2004/42/IIIB (c I)(540)525: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c I) em forma pronta a usar é um máximo de 540 g/l.

O conteúdo de VOC deste produto é de 525 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.