

## 284-45

284-45 Variante com 568-17



A brand of BASF –  
We create chemistry

## Aplicação:



autocarros, pintura plástica, táxis (mudança de cor), caixas, tinta fluorescente à luz do dia

## Observações:

O substrato deve estar limpo, livre de pó, ferrugem, óleo e gordura.

## Substratos

- = muito adequado
- = adequado
- = adequado nalguns casos

Aço	●●
Aço galvanizado	●●
Aço inoxidável	●●
Alumínio	○
Alumínio anodizado	●●
GRP / SMC	●●
PP-EPDM	●
Glasurit CV – Primário	●●
Glasurit CV – Primário Aparelho - Aparelho	●●
Revestimento em pó	●●
Revestimento de bobina	●●
Madeira compensada	●●
Madeira	●●
Pintura OEM	●●
Pintura antiga	●●

## Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contém partículas <0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42 / IIB (c I) (540) 456: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c I) na condição pronta para uso é máx. 540 g / l. O conteúdo COV deste produto é 456 g / l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

## 284-45

284-45 Variante com 568-17



A brand of BASF –  
We create chemistry

**Pre Mix**

Pré-mistura 568-17 e redutor 1:1.  
Substitua a máx. 50% do redutor usado por 568-17.

**Relação de mistura**

2:1 + 10 - 30% por volume

**Endurecedor**

922-180 Pro

**Diluyente**

352-320, -330, -310, 568-17



**Viscosidade de aplicação a 20°C** DIN 4: 17-21 s

**Tempo de vida a 20 °C** 30 min

Aplicação:	Pistola gravimétrica	Pistola HVLP	Pistola de sucção	Airless/ Mistura de ar	Misturadora de pressão Bomba de membrana dupla
<b>Pressão de pulverização</b>	2,2-2,5 bar	2 bar	2,5 bar	2 bar	2,5 bar
<b>No bico</b>					0,8-1,5 bar
<b>Material pressure_Number</b>				120-150 bar	
<b>Tamanho do bico</b>	1,4-1,6	1,5	1,7	0,28-0,33	1-1,1
<b>Tensão</b>				50-80 kV	
<b>Resistência eléctrica</b>				600-800 Ω	
<b>Demãos</b>	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Evaporação a 20°C</b>	sem	sem	sem	sem	sem
<b>Espessura da película:</b>	50-70 µm				

**Advertência de segurança:**

Não se pode excluir que este produto contém partículas <0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42 / IIB (c I) (540) 456: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c I) na condição pronta para uso é máx. 540 g / l. O conteúdo COV deste produto é 456 g / l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

## 284-45

284-45 Variante com 568-17



A brand of BASF –  
We create chemistry

**Secagem****Repintável****Ao toque****Pronto para  
mascaragem****Pronto para  
montagem****Lixável**

	mín.	máx.			
<b>Temp. Objecto 20°C</b>	30	8 h	30 min	30 min	30 min

**Observações**

Pode ser tingido adicionando até 10% de Acabamento da linha 68.  
Para lixar a cinta deve ser de 80 µm (50 - 60 µm após a lixagem) e o tempo de secagem deve ser de 45min 60°C ou secar durante a noite. As zonas polidas têm de ser cobertas utilizando um primário adequado.  
As áreas lixadas têm de ser revestidas dentro de 72h com Série 68, caso contrário o promotor de adesão 284-10 tem de ser utilizado.  
A área a pintar não deve exceder 3 m².

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

**Advertência de segurança:**

Não se pode excluir que este produto contém partículas <0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42 / IIB (c I) (540) 456: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c I) na condição pronta para uso é máx. 540 g / l. O conteúdo COV deste produto é 456 g / l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.