

284-45

284-45 Alta construção



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:



autocarros, pintura plástica, táxis (mudança de cor), caixas, tinta fluorescente à luz do dia

Propriedades:

- disponível como 284-45 em branco (cinza 08) e 284-45/05 em cinza claro (cinza 05)
- boa adesão a vários plásticos
- brilhante aparência do acabamento
- bom nivelamento
- aparelho para tinta fluorescente diurna e para cores de 2 passos
- tintável
- revestido com Acabamento Glasurit Séries 58, 68, 55

Observações:

O substrato deve estar limpo, livre de pó, ferrugem, óleo e gordura.

Substratos

- = muito adequado
- = adequado
- = adequado nalguns casos

Aço	Aço galvanizado	Aço inoxidável	Alumínio	Alumínio anodizado	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV – Primário	Glasurit CV – Primário Aparelho - Aparelho	Revestimento em pó	Revestimento de bobina	Madeira compensada	Madeira	Pintura OEM	Pintura antiga
					●●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

Advertência de segurança:

004/42 / IIB (c I) (540) 456: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c I) em condição de pronto para usar é no máximo. 540 g / l. O conteúdo COV deste produto é 456 g / l. Não se pode excluir que este produto contém partículas <0,1 µm

Os produtos são adequados apenas para uso profissional

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

284-45

284-45 Alta construção



A brand of BASF –
We create chemistry



Relação de mistura 2:1 + 10 % por volume



Endurecedor 922-180 Pro








Diluyente 352-320, -330



Viscosidade de aplicação a 20°C DIN 4: 21 s

Tempo de vida a 20 °C 1,5 h

Aplicação:	 Pistola gravimétrica	 Pistola HVLP	 Pistola de sucção	 Airless/ Mistura de ar	 Misturadora de pressão Bomba de membrana dupla	
Pressão de pulverização	bar	2,2-2,5	2	2,5	2	2,5
No bico	bar					0,8-1,5
Material pressure_Number	bar					120-150
Tamanho do bico		1,4-1,6	1,5	1,7	0,28-0,33	1-1,1
Tensão	kV					50-80
Resistência eléctrica	Ω					600-800
Demãos		3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
Evaporação a 20°C	min	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
Espessura da película:	µm	100-150				

Advertência de segurança:

004/42 / IIB (c I) (540) 456: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c I) em condição de pronto para usar é no máximo. 540 g / l. O conteúdo COV deste produto é 456 g / l. Não se pode excluir que este produto contém partículas <0,1 µm

Os produtos são adequados apenas para uso profissional

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

284-45

284-45 Alta construção



A brand of BASF –
We create chemistry



Secagem	Repintável		Ao toque	Pronto para mascaragem	Pronto para montagem	Lixável
	mín.	máx.				
Temp. Objecto 20°C	60 min	72 h	2 h	16 h	16 h	16 h
Temp. Objecto 60°C	30 min		30 min	30 min	30 min	45 min

Observações

Pode ser tingido adicionando até 10% de Acabamento de Série 68.

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

Advertência de segurança:

004/42 / IIB (c I) (540) 456: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c I) em condição de pronto para usar é no máximo. 540 g / l. O conteúdo COV deste produto é 456 g / l. Não se pode excluir que este produto contém partículas <0,1 µm

Os produtos são adequados apenas para uso profissional

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.