


284-55

CV UHS Primário aparelho PUR, branco

A brand of BASF –
We create chemistry**Aplicação:****Propriedades:**

Fabricação de veículos, chassi, transporte

- primário aparelho Ultra High Solid 2K
- revestimento rápido
- branco
- proteção de corrosão muito boa
- para uso em áreas grandes ou pequenas
- revestimento com acabamento Série 68

Observações:

Aço: Shot blasting padrão de limpeza SA 2 1/2. O substrato deve estar limpo, livre de pó, ferrugem, balança de moinho, pintura antiga, óleo e gordura.

Substratos

- = muito adequado
- = adequado
- = adequado nalguns casos

●●	Aço
○	Aço galvanizado
○	Aço inoxidável
●	Alumínio
○	Alumínio anodizado
○	GRP / SMC
○	PP-EPDM
○	Glasurit CV – Primário
○	Glasurit CV – Primário Aparelho - Aparelho
○	Revestimento em pó
○	Revestimento de bobina
○	Madeira compensada
○	Madeira
○	Pintura OEM
○	Pintura antiga

**Rendimento** 600 m²/l a 1 µm**Conteúdo de sólidos** ~ 78 %**Advertência de segurança:**

Não se pode excluir que este produto contém partículas <0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42 / IIB (c II) (540) 331: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c II) pronto para uso é máx. 540 g / l.

O conteúdo COV deste produto é 331 g / l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

284-55

CV UHS Primário aparelho PUR, branco



A brand of BASF –
We create chemistry

Instruções de utilização



Minimum ambient temperature during application: +15°C, +3°C above dew-point temperature. Application with 2K mixing system recommended.



After adding hardener mix and stir intensely with an agitator.



Relação de mistura 3 : 1 por Volume



Endurecedor 922-55 PRO



Viscosidade de aplicação a 20°C DIN 4: 23-28 s

Tempo de vida a 20 °C 1 h

Aplicação:	Pistola gravimétrica	Pistola HVLP	Pistola de sucção	Airless/ Mistura de ar	Misturadora de pressão Bomba de membrana dupla
Pressão de pulverização	bar	2,2-2,5		3-4	3-4
Material pressure_Number	bar			150-200	0,8-1,2
Tamanho do bico		1,4-1,6		0,28	1,2-1,5
Demãos		1,5-2		1,5-2	1,5-2
Evaporação a 20°C	min	10-15		10-15	10-15
Espessura da película:	µm	60-70			

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contém partículas <0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42 / IIB (c II) (540) 331: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c II) pronto para uso é máx. 540 g / l.

O conteúdo COV deste produto é 331 g / l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

284-55

CV UHS Primário aparelho PUR, branco



A brand of BASF –
We create chemistry

**Secagem****Repintável****Ao toque****Pronto para
mascaragem****Pronto para
montagem****Lixável**

mín. máx.

Temp. Objecto 20°C

1 h 72 h

Temp. Objecto 60°C

30 min

60 min

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contém partículas <0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42 / IIB (c II) (540) 331: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c II) pronto para uso é máx. 540 g / l.

O conteúdo COV deste produto é 331 g / l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.