


284-99

CV Aparelho de textura, ACR, transparente



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:

caminhão de combate a incêndios, elétricos

Propriedades:

- adequado em todo o primário aparelho Glasurit CV (PUR & EP)
- revestido com Acabamento série 68
- aplicação de efeito texturizado fino a grosso
- boa resistência a flacidez
- propriedades de secagem rápida
- para ser tingido com 10% acabamento série 68
- semi brilhante

Observações:

284-99 para ser utilizado como efeito texturizado dado o aparelho (ou seja, no EP 801- ou PUR 284-), posteriormente sobre revestimento com Acabamento 68 em cor solicitada, para aparência de cor perfeita é necessário para tingir 284-99 com 10% acabamento série 68, a mesma cor que solicitado em cima de 284-99.

O substrato deve estar limpo, livre de pó, ferrugem, óleo e gordura.

Viscosidade: viscoso elevado

Substratos

- = muito adequado
- = adequado
- = adequado nalguns casos

Aço	Aço galvanizado	Aço inoxidável	Alumínio	Alumínio anodizado	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV – Primário	Glasurit CV – Primário Aparelho - Aparelho	Revestimento em pó	Revestimento de bobina	Madeira compensada	Madeira	Pintura OEM	Pintura antiga
					●			●●	●		●	●	●	●

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contém partículas <0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42 / IIB (c I) (540) 346: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c I) em condição pronto para usar é no máximo. 540 g / l. O conteúdo VOC deste produto é 346 g / l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

284-99

CV Aparelho de textura, ACR, transparente



A brand of BASF –
We create chemistry



Rendimento	615 m ² /l a 1 µm
Conteúdo de sólidos	~ 73 % (RFU~75%)



Relação de mistura	8 : 1 por volume
---------------------------	------------------








Endurecedor	922-139, -138
--------------------	---------------



Diluyente	352-216, -91 CV
------------------	-----------------

Tempo de vida a 20 °C	1 h
------------------------------	-----

Aplicação:	 Pistola gravimétrica	 Pistola HVLP	 Pistola de sucção	 Airless/ Mistura de ar	 Misturadora de pressão Bomba de membrana dupla
Pressão de pulverização	bar				0,5-1,5
Material pressure_Number	bar				1-1,5
Tamanho do bico					1,2-1,7
Demãos					1-2
Evaporação a 20°C	min				10-15
Espessura da película:	µm				depende do efeito texturizado

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contém partículas <0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42 / IIB (c l) (540) 346: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c l) em condição pronto para usar é no máximo. 540 g / l. O conteúdo VOC deste produto é 346 g / l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

284-99

CV Aparelho de textura, ACR, transparente

A brand of BASF –
We create chemistry**Secagem****Repintável****Ao toque****Pronto para
mascaragem****Pronto para
montagem****Lixável**

	mín.	máx.
Temp. Objecto 20°C	60 min	72 h
Temp. Objecto 60°C	30 min	

24-36 h

60-90 min

Observações

O efeito texturizado pode ser influenciado pela distância ao substrato, equipamento de pulverização, tamanho do bocal, atomização e pressão material. Para cores com menos poder de ocultação: recomendado adicionar o redutor a 284-99 e pré-pulverizar uma ou duas demãos plano, sem efeito texturizado (RP 1,4), use depois 284-99 (8:1 por volume) como aparelho texturizado + acabamento série 68.

Pote de pressão:

- Pressão de atomização: 0,5-1,5 bar
- Pressão da pintura: 1-1,5 bar
- Tamanho do bocal: 1,7-2,5
- Pulverizações: 1-2

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contém partículas <0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42 / IIB (c I) (540) 346: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c I) em condição pronto para usar é no máximo. 540 g / l. O conteúdo VOC deste produto é 346 g / l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.