


285-0 CV

Transparent-Sealer CV, verniz

A brand of BASF –
We create chemistry**Aplicação:**

letreiros, cabines (mudança de cor), pintura multicolorida, perfis/caixas revestidos a pó

Propriedades:

- tingível
- acabamento de aparência brilhante
- secagem rápida

Observações:

O substrato deve estar limpo, livre de poeira, ferrugem, óleo e graxa.

Substratos

- = muito adequado
- = adequado
- = adequado nalguns casos

Aço	Aço galvanizado	Aço inoxidável	Alumínio	Alumínio anodizado	○ GRP / SMC	PP-EPDM	●● Glasurit CV – Primário	●● Glasurit CV – Primário Aparelho - Aparelho	●● Revestimento em pó	●● Revestimento de bobina	○ Madeira compensada	●● Madeira	●● Pintura OEM	●● Pintura antiga
-----	-----------------	----------------	----------	--------------------	-------------	---------	---------------------------	--	-----------------------	---------------------------	----------------------	------------	----------------	-------------------

**Rendimento** 406 m²/l a 1 µm**Conteúdo de sólidos** ~ 66 % (RFU~53%)**Advertência de segurança:**

Não se pode excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. **2004/42/IIIB (c II)(540)502:** O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c II) em pronto para usar o formulário é max. 540 g/l. O teor de VOC deste produto é de 502 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

285-0 CV

Transparent-Sealer CV, verniz

A brand of BASF –
We create chemistry

Relação de mistura 2:1+30 % por vol.



Endurecedor 922-18 Pro, -16 Pro








Diluyente 352-310, -315, -320



Viscosidade de aplicação a 20°C DIN 4: 19-21 s

Tempo de vida a 20 °C 3 h

Aplicação:	 Pistola gravimétrica	 Pistola HVLP	 Pistola de sucção	 Airless/ Mistura de ar	 Misturadora de pressão Bomba de membrana dupla
Pressão de pulverização bar	2,2-2,5	2	2,5		
Tamanho do bico	1,4	1,5	1,7		
Demãos	1	1	1		
Espessura da película: μm	20-25				



Secagem	Repintável	Ao toque	Pronto para mascaragem	Pronto para montagem	Lixável
	mín. máx.				
Temp. Objecto 20°C	15 min 2 h				

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contenha partículas < 0,1 μm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. **2004/42/IIIB (c II)(540)502:** O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c II) em pronto para usar o formulário é max. 540 g/l. O teor de VOC deste produto é de 502 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

285-0 CV

Transparent-Sealer CV, verniz



A brand of BASF –
We create chemistry

Observações

Transparent Sealer 285-0 CV pode ser tingido com (até 10% de) acabamento da linha 68.

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. **2004/42/IIIB (c II)(540)502:** O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c II) em pronto para usar o formulário é max. 540 g/l. O teor de VOC deste produto é de 502 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.