

55-

Bases metálicas / sólidas, Série 55 variante para CV



A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Aplicação:</b>	Letreiros, autocarros, táxis (reformas), táxis (mudança de cor), caixas.
<b>Propriedades:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• adequado para grandes áreas/superfícies</li> <li>• bom nivelamento</li> <li>• excelente resistência aos raios UV</li> <li>• bom poder de cobertura</li> <li>• secagem rápida</li> </ul>
<b>Observações:</b>	<p>A gama completa de cores para aplicação CV é coberta. O substrato deve estar limpo, livre de poeira, ferrugem, óleo e graxa.</p> <p>Para grandes áreas e temperaturas mais elevadas é recomendado o uso do redutor 352-330 lento ou 352-340 extra lento para melhor absorção do excesso de pulverização.</p>

#### Instruções de utilização



##### Substratos

Glasurit CV - Primário aparelho / Aparelho  
Taxa de dispersão 115 m<sup>2</sup>/l a 1 µm  
Conteúdo sólido ~ 25 %



##### Pressão (bomba)

Pressão de aplicação 1.8 - 2.5 bar  
Tamanho do Bocal 0.8 - 1.1  
Número de demãos 2 + ½  
Secagem a 20°C até ficar mate

2:1 por volume



##### Diluyente

352-315, -320



##### Viscosidade de aplicação a 20°C

DIN 4: 18-22 s

Tempo de vida a 20 °C

#### Advertência de segurança:



Não se pode excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

55-

Bases metálicas / sólidas, Série 55 variante para CV

A brand of BASF –  
We create chemistry

Aplicação:		 Pistola compatível de alimentação por gravidade	 Pistola HVLP
Pressão de pulverização	bar	2-2,5	2
Tamanho do bico		1,4	1,5
Número de demãos		2 + ½	
Evaporação a 20°C	min	até mate	
Espessura da película:	µm	10-15	



Secagem a 20 °C

**Repintável**

min. 10 min

máx. 8 h

**Sem aderência**

10 min

**Pronto para mascarar**

30 min

**Observações**

Pulverize uma demão leve, deixe evaporar até ficar mate. Em seguida, termine com uma demão húmida, deixe evaporar até ficar mate. Aplicar ½ demão (distância mínima ao painel: 50 cm) para igualar o efeito.

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

**Advertência de segurança:**

Não se pode excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.