


839-15

839-15 Variante com 284-13

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:



todas as aplicações

Propriedades:

- lixagem rápida
- boas propriedades de enchimento
- alinhamento altamente flexível para costuras de soldagem

Observações:

O substrato deve estar limpo, livre de poeira, ferrugem, óleo e graxa.
No zinco, antes do betume, o betume 284-13 CV (20 - 25 µm, 20 min. 60°C) deve ser aplicado como promotor de adesão. Ou veja a variante com EP 801-715.

Substratos

- = muito adequado
- = adequado
- = adequado nalguns casos

Aço	●●
Aço galvanizado	
Aço inoxidável	
Alumínio	●●
Alumínio anodizado	
GRP / SMC	●
PP-EPDM	
Glasurit CV – Primário	
Glasurit CV – Primário Aparelho - Aparelho	●
Revestimento em pó	●
Revestimento de bobina	●
Madeira compensada	●
Madeira	●●
Pintura OEM	●
Pintura antiga	●



Relação de mistura

100 : 3 por peso



Endurecedor

G-H-110

Tempo de vida a 20 °C

4 min

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42/IIB (b) (250)219: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.b) pronto para uso é máx. 250 g/l. O teor de VOC deste produto é de 219 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

839-15

839-15 Variante com 284-13

A brand of BASF –
We create chemistry**Secagem****Repintável****Ao toque****Pronto para
mascaragem****Pronto para
montagem****Lixável**

mín. máx.

Temp. Objecto 20°C

30 min

Observações

Pode ser lixado após 30 min.
 Produto altamente flexível, por exemplo, para costuras de solda em camiões-tanque.
 Não use em primário de lavagem ou superfícies pré-tratadas com ácido!

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42/IIB (b) (250)219: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.b) pronto para uso é máx. 250 g/l. O teor de VOC deste produto é de 219 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.