

839-20

Betume multiuso, variante branca para CV



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:	todas as aplicações
Propriedades:	<ul style="list-style-type: none"> • secagem rápida • adequado em todos os substratos • boas propriedades de enchimento • lixagem rápida
Observações:	O substrato deve estar limpo, livre de poeira, ferrugem, óleo e graxa. Conteúdo Sólido ~ 96%

Instruções de utilização

Substratos

Muito adequado:

- Aço
- Aço galvanizado
- Alumínio

Adequado:

- GRP / SMC
- Glasurit CV - Primário Aparelho / Aparelho
- Revestimento em pó
- Revestimento de bobina
- Madeira compensada
- Madeira
- OEM-pintura
- Trabalho de pintura antigo

Adequado nalguns casos:

- Aço inoxidável



Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42/IIIB (b) (250)180: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.b) em pronto usar o formulário é max. 250 g/l. O teor de VOC deste produto é de 180 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

839-20

Betume multiuso, variante branca para CV

A brand of BASF –
We create chemistry

100 : 2-3 % por peso

**Endurecedor**

948-36

**Viscosidade de aplicação a 20 °C** DIN 4:**Tempo de vida a 20 °C** 4 min**Secagem a 20 °C**

20-30 min

Observações

Pode ser lixado após 20 - 30 min.

Não é adequado para aplicações que exigem elasticidade, por exemplo, costuras de solda.

Não use em produtos de endurecimento ácido ou substratos pré-tratados com ácido.

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42/IIIB (b) (250)180: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.b) em pronto usar o formulário é max. 250 g/l. O teor de VOC deste produto é de 180 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.