


839-45

Betume flexível CV, cinza claro

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:



todas as aplicações

Propriedades:

- adequado para grandes áreas / superfícies
- alinhamento altamente flexível para costuras de solda
- longa validade
- resistência à temperatura até 180°C

Observações:

O substrato deve estar limpo, livre de poeira, ferrugem, óleo e graxa.

Substratos

- = muito adequado
- = adequado
- = adequado nalguns casos

●●	Aço
	Aço galvanizado
	Aço inoxidável
●●	Alumínio
	Alumínio anodizado
●	GRP / SMC
	PP-EPDM
	Glasurit CV – Primário
●	Glasurit CV – Primário Aparelho - Aparelho
●	Revestimento em pó
●	Revestimento de bobina
●	Madeira compensada
●●	Madeira
●	Pintura OEM
●	Pintura antiga

Conteúdo de sólidos ~ 98 %



Relação de mistura 100 : 3 por peso

Tempo de vida a 20 °C 20 min

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42/IIIB (b) (250)180: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.b) em pronto usar o formulário é max. 250 g/l. O teor de VOC deste produto é de 180 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

839-45

Betume flexível CV, cinza claro

A brand of BASF –
We create chemistry**Secagem****Repintável****Ao toque****Pronto para
mascaragem****Pronto para
montagem****Lixável**

mín. máx.

Temp. Objecto 20°C

2,5 h

Observações

Lixável após 2,5 horas.

Produto altamente flexível, por exemplo, para costuras de solda em camiões-tanque.

Resistente a temperaturas até 180°C.

Em zinco, antes do enchimento, consulte a variante com Primário Aparelho EP 801-705 CV ou variante com Primário Aparelho 284-13 CV.

Não use em primário de lavagem ou superfícies pré-tratadas com ácido!

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42/IIB (b) (250)180: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.b) em pronto usar o formulário é max. 250 g/l. O teor de VOC deste produto é de 180 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.