

839-7451

Glasurit CV betume extra lento, cinza claro

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:	todas as aplicações
Propriedades:	<ul style="list-style-type: none"> • para ser usado em grandes superfícies • alinhamento altamente flexível para costuras de soldagem • longa validade • adequado para altas temperaturas
Observações:	O substrato deve estar limpo, livre de poeira, ferrugem, óleo e graxa.

Instruções de utilização

Substratos:
Muito adequado:
Aço



Teor sólido RFU 98%

100:3

**Endurecedor**

G-H-110

Observações

Lixável
20°C 3 - 4 h

Observações

Adequado para grandes superfícies. Lixar após 3-4h de secagem. Em aço galvanizado: antes de aplicar o 839-7451, é necessário pré-preparar o suporte com Glasurit EP 801-715 (30-40 µm, 45 Min. 60°C) ou CV Primer Filler 284-13 (20- 25 µm, 20 Min. 60°C). Não use em produtos de endurecimento de ácido ou substratos pré-tratados com ácido.

Advertência de segurança:

Não se pode descartar que este produto contenha partículas < 0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42/IIB (b)(250)180: O valor-limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.b) em pronto para usar o formulário é max. 250 g/l. O teor de VOC deste produto é de 180 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

839-7451

Glasurit CV betume extra lento, cinza claro



A brand of BASF –
We create chemistry

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

Advertência de segurança:

Não se pode descartar que este produto contenha partículas < 0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42/IIIB (b)(250)180: O valor-limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.b) em pronto para usar o formulário é max. 250 g/l. O teor de VOC deste produto é de 180 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.