



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

285-0 CV Glasurit Прозрачный адгезионный грунт CV

F

Области применения:



Нанесение надписей, кабины (изменение цвета), многоцветная окраска, 68 Серия, фургоны в порошковой окраске

Свойства:

- колеруемый
- отличный внешний вид покрытия
- быстрая сушка

Особые замечания:

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм

Продукты предназначены только для профессионального использования.

2004/42/IIВ (с II)(540)525: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта: IIВ.с I) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/л.

Доля VOC в данном продукте составляет 525 г/л.

Подложки:

- = Очень хорошо подходит
- = хорошо подходит
- = подходит в некоторых случаях

Сталь	Гальванизированная сталь	Нержавеющая сталь	Алюминий	Анодированный алюминий	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV - праймер	Glasurit CV - Грунт-наполнитель / наполнитель	Порошковая окраска	Рулонная окраска	фанера	Дерево	ОЕМ-окраска	Старое ЛКП
					○		●●	●●	●●	●●	○	●●	●●	●●

Замечание:

Подложка должна быть чистой, непыльной, без следов ржавчины, масла и жира



Система окраски

CV 6, CV 7, CV 9

Укрывистость

≈ 404 м² / л / 1мкм

Сухой остаток ≈ 64 %

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

285-0 CV Glasurit Прозрачный адгезионный грунт CV

F



Пропорция смешивания

2 : 1 + 30% по объему



Отвердитель

922-18 PRO или 922-16 PRO



Разбавитель

352-50, быстрый
352-91 CV, нормальный
352-216, медленный

15 - 20°C

20 - 25°C

25 - 30°C



Вязкость DIN 4 / 20° C

17 с. DIN 4

Жизнеспособность 20 °C

3 ч

Параметры нанесения	Традиционный пистолет			HVLP - пистолет		Пистолет с нижней подачей		Airless/Airmix		Нагн. бак Насос низкого давления	
	бар	мм	кВ	Ω	Число слоев	Выдержка	Тощина покрытия	бар	мм	кВ	Ω
Давление атомизации	2.2 – 2.5	1.4	-	-	1	мин	20 - 25	2.5	1.5	-	-
Давление на окраску	-	-	-	-	1	мин	20 - 25	-	-	-	-
Размер сопла	2.0	1.5	-	-	1	мин	20 - 25	2.5	1.7	-	-
Напряжение	-	-	-	-	1	мин	20 - 25	-	-	-	-
Электросопротивление	-	-	-	-	1	мин	20 - 25	-	-	-	-
Число слоев	1	1	1	1	1	мин	20 - 25	1	1	1	1
Выдержка	1	1	1	1	1	мин	20 - 25	1	1	1	1
Тощина покрытия	20 - 25	20 - 25	20 - 25	20 - 25	20 - 25	мин	20 - 25	20 - 25	20 - 25	20 - 25	20 - 25



Сушка



Нанесение след. покрытия

мин макс



На отлип



Готовность к маскированию



Готовность к сборке



Шлифую мость

Темп. объекта. 20°C

15 мин. 2 ч

Темп. объекта. 60°C

Замечание



Прозрачный адгезионный грунт 285-0 CV может быть отколерован (до 10%) эмалями 68 Серии.