




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

568-412 Glasurit CV Thix Добавка от подтеков

Z

Области применения:



Свойства:

- Улучшает сопротивляемость образованию подтеков эмалей 68 Серии на деталях со сложной геометрией
- Улучшенная укрывистость на торцах / болтах / заклепках и т.п.
- 568-412 заменяет в смеси один к одному разбавитель 352-
- Хорошая растекаемость и внешний вид

Особые замечания:

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм
 Продукты предназначены только для профессионального использования.

Замечание:

Подложка должна быть чистой, непыльной, без следов ржавчины, масла и жира



Система окраски

Укрывистость

Сухой остаток ~ 14%



Пропорция смешивания

4 : 1 : 1 по объему



Отвердитель

922-138, 922-139 или 922-136



Разбавитель

568-412



Вязкость DIN 4 / 20° C

~ 28 – 33 сек.

Жизнеспособность 20 °C

< 60 мин.



Сушка



Нанесение след. покрытия

мин макс



На отлип



Готовность к маскированию



Готовность к сборке



Шлифуемость

	20°C	-	16 ч	2.5 ч	16 ч	12 ч	16 ч
Object temp.	20°C	-	16 ч	2.5 ч	16 ч	12 ч	16 ч
Object temp.	60°C	30 мин.		30 мин.	30 мин.	30 мин.	30 мин.

Замечание



При окраске больших поверхностей, а также при высокой температуре, для смеси эмалей 68 Серии с 568-412 рекомендуется использовать 922-139. Для цветов обладающих низкой укрывистостью нанесите один тонкий, но укрывистый слой, затем выдержка и один полный слой. См. также рекомендуемый оттенок подложки.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.