



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

839-20

Гlasurit Универсальная шпатлевка белая

BF

Области применения:



Все виды окраски

Свойства:

- Быстрая сушка
- Для нанесения на все подложки
- Хорошая наполняемость
- Быстрое шлифование

Особые замечания:

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм

Продукты предназначены только для профессионального использования.

2004/42/ПВ (b)(250)180: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта: IIB.b) в готовом к применению состоянии максимально составляет 250 г/л.

Доля VOC в данном продукте составляет 180 г/л.

Подложки:

- = Очень хорошо подходит
- = хорошо подходит
- = подходит в некоторых случаях

Сталь	Гальванизированная сталь	Нержавеющая сталь	Алюминий	Анодированный алюминий	GRP / SMC	PP-EPDM	Гlasurit CV - праймер	Гlasurit CV - Грунт-наполнитель / наполнитель	Порошковая окраска	Рулонная окраска	Фанера	Дерево	ОЕМ-окраска	Старое ЛКП
●●	●●	○	●●		●			●	●	●	●	●	●	●

Замечание:

Подложка должна быть чистой, непыльной, без следов ржавчины, масла и жира



Система окраски

Укрывистость

Сухой остаток 98 %

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

839-20 Glasurit Универсальная шпатлевка
белая

BF



Пропорция
смешивания

100 : 2 - 3% по весу



Отвердитель

948-36



Разбавитель



Вязкость
DIN 4 / 20° C

Жизнеспособность
20 °C

4 мин.



Сушка



Нанесение
след.
покрытия

МИН

МАКС



На
отлип



Готовность к
маскированию



Готовность
к сборке



Шлифуемос
ть

Темп. объекта. 20°C

20 - 30 мин.

Темп. объекта. 60°C

Замечание



Готова к шлифовке через 20 - 30 мин.

Не подходит для поверхностей, где требуется эластичность, напр., сварных швов.

Не используйте на травящий грунт или протравленную при подготовке поверхность.