



Светоотражающие цвета **CV 10**

Нанесение: Флуоресцентные эмали Glasurit
Подложки: все CV грунты-наполнители / наполнители и старое ЛКП покрытые 284-45 или 284-90

Предварительная подготовка

Очистка - Шлифование - Очистка (См. листки тех. документации А 4)

Праймер

См. систему окраски на окрашиваемый автомобиль.

Наполнитель белый

284-45
Отвердитель: 922-180PRO
Разбавитель: 352-345

2 : 1 + 10-30%

Оборудование: Традиционный пистолет*
Число слоев : 1 ½
Толщина покрытия : 50 - 70 мкм
Сушка : 30 мин. 60°C надетаги или 1 ч 20°C

Альтернатива для 284-45:

Грунт-наполнитель

284-90
Отвердитель: 922-180 PRO
Разбавитель : 352-216

3 : 1 + 30%

Оборудование: Традиционный пистолет*
Число слоев : 2
Толщина покрытия: 50 - 70 мкм
Выдержка : мин 60 мин. при 20°C
30 мин. при 60°C

Флуоресцентная эмаль
RAL 1026/00T
RAL 2005/00T
RAL 3024/00T

923-
Отвердитель : 929-93
Разбавитель : 352-216

4 : 1 + 10%

Оборудование: Традиционный пистолет*
Число слоев : 4 - 5
Толщина покрытия: мин. 100 мкм
Выдержка** : мин. 60 мин. 60°C или ночная воздушная сушка при 20°C

Защитный лак ***

923-49
Отвердитель : 929-93
Разбавитель : 352-216

2 : 1 + 10%
по линейке

Оборудование: Традиционный пистолет*
Число слоев : 2
Толщина покрытия: 50 - 70 мкм
Сушка : 60 мин. при 60°C или 10 ч при 20°C

* = См. техническую документацию на оборудование.

** = Прошлифованные места должны быть загрунтованы с использованием **Glasurit 284-45 / -90**. Если маскирование не требуется, флуоресцентная эмаль может быть нанесена без шлифовки в течение 1 часа. Для сухой шлифовки при помощи эксцентриковой машинки используйте абразив градации P400.

*** = Используйте только лак 923-49.

Инструкции по безопасности

- Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.
- Продукты предназначены только для профессионального использования.
- Для использования данного продукта пожалуйста ознакомьтесь с актуальными требованиями по безопасности и обращении с СИЗ.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.