

523-65 Eco Balance

# G / Z

**Glasurit®** Добавка для воздушной сушки лаков



01/2018

**Применение:** Добавка для ускорения воздушной сушки лака Glasurit® 923-610 Eco Balance на вертикальных и горизонтальных поверхностях.  
Использование 523-65 Eco Balance позволяет ускорить время сушки до состояния «без пыли». Шлифуемость, полируемость, а также время до готовности к сборке также значительно улучшаются.  
523-65 Eco в частности подходит для МКЦ стиреющихся сократить время сушки лака при температуре детали ниже 60°C.  
523-65 Eco Balance поможет также сократить загрузку комбинированных ОСК.  
523-65 Eco Balance предназначена и для локального ремонта.

**Свойства:** Более короткое время сушки при комнатной температуре  
Улучшенные свойства сушки, отверждения и полировки

	<b>Пропорция смешивания</b>	<b>3 : 1 : 1</b>		
		100 об. %	923-610 Eco Balance	
		33 об. %	929-61 Eco Balance	
		33 об. %	523-65 Eco Balance	
	<b>Вязкость</b> <b>DIN 4 при 20°C</b>	В зависимости от продукта 18 – 21 с	<b>Жизнеспособность</b>	15 – 60 мин <b>20 °C:</b>
	<b>Окрасочный пистолет</b> <b>Давление</b>	Обратитесь к технической документации на продукт в котором используется 523-65 Eco Balance.		
	<b>Число слоев</b>	1 ½ без выдержки	<b>Толщина покрытия</b>	прибл. 50 мкм
	<b>Сушка</b>	<b>923-610 Eco Balance</b>	<b>20° C</b>	<b>40° C</b>
		От пыли	20 – 30 мин *	10 – 15 мин
		Полируемость	2 – 3 ч	1 ч **
		* ОСК в режиме циркуляции воздуха ** Время ожидания при комнатной температуре после сушки в ОСК		

### Инструкция по безопасности:

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.



REDcert²-929-35244206

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.