

923-610 Eco Balance

G / C

Glasurit® HS быстрый лак VOC



01/2018

Применение: HS Лак для 90 Серии базовых эмалей. Для универсального применения при быстрой окраске отдельных деталей или полной боковины автомобиля.

Свойства: Быстрая сушка, отличная полируемость. Улучшенные свойства сушки и отверждения

	Пропорция смешивания	3 : 1 : 1 100 % по об. 929-61 Eco Balance 33 % по об. 523-15 Eco Balance	
	Пропорция смешивания	Сушка при 20 °C 3 : 1 : 1 100 % по об. 923-610 Eco Balance 33 % по об. 929-61 Eco Balance 33 % по об. 523-65 Eco Balance	
	Вязкость DIN 4 при 20 °C	18 – 21 с	Жизнеспособность при 20 °C: 45 мин.
	Традиционный пистолет Давление	Традиционный пистолет: 1.3 – 1.4 мм 2.0 бар	HVLP-пистолет: 1.3 мм 2.0 – 3.0 бар, 0.7 бар внутр. дюзы
	Число слоев	1 ½ без выдержки между слоями 2: прикл. 3 мин. межслойной выдержки при нанесении в 2 слоя	Толщина покрытия 40 - 60 мкм
	Сушка 60 °C Сушка 40 °C Сушка 20 °C	10 – 15 мин. темп. на детали * 30 – 45 мин. темп. на детали * 2 – 3 ч с 523-65 Eco Balance Glasurit добавкой для воздушной сушки * Время сушки может меняться в зависимости от выбора отвердителя, разбавителя и способа нанесения 523-15 Eco Balance Glasurit Ускоряющая добавка сокращает время сушки.	
	ИК – сушка (короткие волны)	10 мин.	

Инструкция по безопасности:

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

2004/42/II B(d)(420)419: ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: II B.d) в готовом к использованию состоянии максимально составляет 420 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. Содержание VOC в этом продукте составляет 419 г/литр.



REDcert²-929-35244206

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.