

## 284-30

CV RATIO-TRUCK Dolgu Astarı, Açık Gri

A brand of BASF –  
We create chemistry

## Uygulama:



Otobüsler, Kabinler , (Tamirleri)

## Özellikler:

- Tüm Glasurit CV astarları üzerine uyumludur.
- Çok iyi dolgu özelliği
- Kolay ve iyi uygulama özelliği
- Mükemmel zımparalanabilme
- Greyscale renklendirilebilir.
- Büyük alanlar ve yüzeyler için uygundur.

## Açıklamalar:

Yüzey toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır.

## Yüzeyler

- = çok iyi
- = iyi
- = bazı durumlar için uygundur

Çelik	Galvanize çelik	Paslanmaz çelik	Alüminyum	Anotlanmış alüminyum	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV-Astar	Glasurit CV-Dolgu Astarı/ Astar	Toz boya	Bobin Kaplama	Kontraplak	Ahşap	OEM-Boyallı Yüzey	Eski boyalı yüzey
					●●		●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●



Yayılma oranı

426 m<sup>2</sup>/l 1 µm

Katı içerik

~ 75 % (RFU~64%)

## Güvenlik uyarısı:

Ürünün içerdiği partikül boyutları göz ardı edilmemelidir. &lt; 0.1 µm

Ürünler sadece profesyonel kullanım içindir.

2004/42/IIIB (c I)(540)525: Kullanıma hazır Avrupa bilriği limit değerleri (ürün kategorisi: IIB.c I) 540 g/l. Ürünün VOC içeriği 525 g/l.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.






BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2023

## 284-30

CV RATIO-TRUCK Dolgu Astarı, Açık Gri

A brand of BASF –  
We create chemistry**Karışım oranı** 4 : 1 : 1 hacimce**Sertleştirici** 922-18 Pro, -16 Pro**Tiner** 352-320, -330**uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C** DIN 4: 18-22 s**Potlife 20°C** 2 saat

Uygulama:	 Konvansiyonel- üstten beslemeli	 HVLP tabanca	 Basıncılı kap	 Airless/ Airmix	 basınçlı kap / çift membranlı pompa
<b>Uygulama basıncı</b>	2,2-2,5 bar	2 bar	2,5 bar	2 bar	2,5 bar
<b>Meme basıncı</b>				120-150 bar	0,8-1,5 bar
<b>Meme çapı</b>	1,6-1,8	1,7	1,7	0,28-0,33	1-1,1
<b>Voltaj</b>				50-80 kV	
<b>Elektrik direnci</b>				1700-2000 Ω	
<b>Uygulama katları</b>	2	2	2	2	2
<b>Flash-off 20°C</b>	10-15 dk.	10-15 dk.	10-15 dk.	10-15 dk.	10-15 dk.
<b>Film kalınlığı:</b>	70-90 µm				

**Güvenlik uyarısı:**

Ürünün içerdiği partikül boyutları göz ardı edilmemelidir. &lt; 0.1 µm

Ürünler sadece profesyonel kullanım içindir.

2004/42/IIIB (c I)(540)525: Kullanıma hazır Avrupa bilriği limit değerleri (ürün kategorisi: IIB.c I) 540 g/l. Ürünün VOC içeriği 525 g/l.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son verisyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2023

## 284-30

CV RATIO-TRUCK Dolgu Astarı, Açık Gri

A brand of BASF –  
We create chemistry

## Kuruma

## Ekstra kat atılabilir

## dokunulabilir

## Maskelemeye hazır

## Montaja hazır

## Zımpara yapılabilir

min max

Nesne sıcaklığı 20°C

72 saat

2 saat

16 saat

16 saat

16 saat

Nesne sıcaklığı 60 °C

45 dk.

45 dk.

45 dk.

45 dk.

## Dikkat

20°C'de 16 saat veya 60°C'de 45 dakika sonra kuru zımparalama.

%10'a kadar 68 seri sonkat eklenerek renklendirilebilir.

Ürünü plastikləştirmek için sertleştirici ekmeden önce hacimce 4:1 oranında P-A-912 Elastikleştirici Katkı maddesi ile karıştırınız.

CV Astar Renklendirme Macunu 568-408 ile renklendirme için varyantı inceleyiniz.

Zımparalanan bölgelere 72 saat içinde 68 seri ile, bir iş günü içinde de 55 deri ile kaplanmalıdır, aksi takdirde yapışma arttırıcı 284-10 kullanılmalıdır.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.

## Güvenlik uyarısı:

Ürünün içerdiği partikül boyutları göz ardı edilmemelidir. &lt; 0.1 µm

Ürünler sadece profesyonel kullanım içindir.

2004/42/II B (c I)(540)525: Kullanıma hazır Avrupa bilriği limit değerleri (ürün kategorisi: IIB.c I) 540 g/l. Ürünün VOC içeriği 525 g/l.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son verisyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2023