

## 284-45E

P-A-912 Katkılı 284-45E Varyant



A brand of BASF –  
We create chemistry

## Uygulama:



otobüsler, plastik boya, kabinler (renk değişimi), kutular, gün ışığı floresan boyası

## Özellikler:

- 284-45E beyaz (grey shade 08)
- çeşitli plastiklere iyi yapışma
- parlak son kat görünümü
- iyi seviyelendirme
- gün ışığı floresan boyası ve 2 adımlı renkler için dolgu maddesi
- renklendirilebilir
- Glasurit son kat 58, 68, 55 Seri ile kaplanabilir.

## Açıklamalar:

Alt yüzey temiz, toz, pas, yağ ve gresten arındırılmış olmalıdır.

## Yüzeyler

- = çok iyi
- = iyi
- = bazı durumlar için uygundur

Çelik	Galvanize çelik	Paslanmaz çelik	Alüminyum	Anotlanmış alüminyum	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV-Astar	Glasurit CV-Dolgu Astar/ Astar	Toz boya	Bobin Kaplama	Kontraplak	Ahşap	OEM-Boyalı Yüzey	Eski boyalı yüzey
					●●		●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

## Güvenlik uyarısı:

Bu ürünün 0,1 µm'den küçük parçacıklar içerdiği göz ardı edilemez. Ürünler yalnızca profesyonel kullanıma uygundur.

**2004/42/IIIB (c I)(540)456:** Bu ürün için AB sınır değeri (ürün kategorisi: IIB.c I) kullanıma hazır form max. 540 g/l. Bu ürünün VOC içeriği 456 g/l'dir.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

11/2023

## 284-45E

P-A-912 Katkılı 284-45E Varyant

A brand of BASF –  
We create chemistry**Pre Mix**

Ürünü elasyikleştirmek için 4:1 oranında karıştırınız.  
Sertleştiriciyi ekmeden önce P-A-912 Elastikleştirici Katkı Maddesi ile hacmini artırınız.

**Karışım oranı**

2:1 + 10 - 30% hacimce

**Sertleştirici**

922-180 Pro

**Tiner**

352-320E, -330, -340

**uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C**

DIN 4: 17-21 s

**Potlife 20°C**

1,5 saat

Uygulama:	Konvansiyonel- üstten beslemeli	HVLP tabanca	Basıncılı kap	Airless/ Airmix	basınçlı kap / çift membranlı pompa
Uygulama basıncı	2,2-2,5 bar	2 bar	2,5 bar	2 bar	2,5 bar
Meme basıncı					0,8-1,5 bar
Material pressure_Number				120-150 bar	
Meme çapı	1,4-1,6	1,5	1,7	0,28-0,33	1-1,1
Voltaj				50-80 kV	
Elektrik direnci				600-800 Ω	
Uygulama katları	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Flash-off 20°C	haricen	haricen	haricen	haricen	haricen
Film kalınlığı:	50-70 µm				

**Güvenlik uyarısı:**

Bu ürünün 0,1 µm'den küçük parçacıklar içerdiği göz ardı edilemez. Ürünler yalnızca profesyonel kullanıma uygundur.

**2004/42/IIIB (c I)(540)456:** Bu ürün için AB sınır değeri (ürün kategorisi: IIB.c I) kullanıma hazır form max. 540 g/l. Bu ürünün VOC içeriği 456 g/l'dir.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işçilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

11/2023

## 284-45E

P-A-912 Katkılı 284-45E Varyant

A brand of BASF –  
We create chemistry

## Kuruma

## Ekstra kat atılabilir

## dokunulabilir

## Maskelemeye hazır

## Montaja hazır

## Zımpara yapılabilir

	min	max				
Nesne sıcaklığı 20°C	60 dk.	72 saat	2 saat	16 saat	16 saat	16 saat
Nesne sıcaklığı 60 °C	30 dk.		30 dk.	30 dk.	30 dk.	45 dk.

## Dikkat

%10'a kadar 68 Seri sonkat ilave edilerek renklendirilebilir. Renklendirme için 568-408 ile 284-45E varyantlarını inceleyiniz.  
Zımparalama için (2:1 + %10) film kalınlığı 80 µm (zımparalamadan sonra 50 – 60 µm) ve kuruma süresi 45 dakika 60°C veya 16 saat 20°C olmalıdır. Zımpara geçişleri uygun bir astar kullanılarak kapatılmalıdır.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.



## Güvenlik uyarısı:

Bu ürünün 0,1 µm'den küçük parçacıklar içerdiği göz ardı edilemez. Ürünler yalnızca profesyonel kullanıma uygundur.

**2004/42/IIIB (c I)(540)456:** Bu ürün için AB sınır değeri (ürün kategorisi: IIB.c I) kullanıma hazır form max. 540 g/l. Bu ürünün VOC içeriği 456 g/l'dir.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

11/2023