


## 284-58E

Eco Balance CV Universal Dolgu Astarı, Beyaz

A brand of BASF –  
We create chemistry

## Uygulama:



kutular, inşaat araçları, silo / tanker, otobüs

## Özellikler:

- birçok yüzeyde kullanılabilir
- grey shade L07
- çok iyi korozyon koruması
- yaş üstü yaş kullanıldığında iyi görünüm
- geniş alanlar için kullanılabilir

## Açıklamalar:

Ticari araç onarımı ve alüminyum eklenti parçaları için uygundur. Çok sayıda farklı alüminyum alaşımı nedeniyle, araçların geniş alanlarının kaplanması (örn. yan taraflar) veya araçların üretim hattına yakın uygulanması önceden teknolojik açıdan test edilmelidir.

Alt yüzey temiz, toz, pas, yağ ve gresten arındırılmış olmalıdır. Yeniden oksidasyonun önlenmesi için ön işlem görmüş metalik yüzeyin aynı gün kaplanması gerekir.

## Yüzeyler

- = çok iyi
- = iyi
- = bazı durumlar için uygundur

●	Çelik	●
●	Galvanize çelik	●
●	Paslanmaz çelik	●
●●	Alüminyum	●●
●	Anotlanmış alüminyum	●
●●	GRP / SMC	●●
	PP-EPDM	
	Glasurit CV-Astar	
	Glasurit CV-Dolgu Astarı/ Astar	
●	Toz boya	●
●	Bobin Kaplama	●
●	Kontraplak	●
●	Ahşap	●
●●	OEM-Boyallı Yüzey	●●
●●	Eski boyalı yüzey	●●



Yayıma oranı

458 m<sup>2</sup>/l 1 µm

Katı içerik

~ 75% res. ~66% mixed (+/- 2%)

## Güvenlik uyarısı:

Ürünün içerdiği partikül boyutları göz ardı edilmemelidir. < 0.1 µm

Ürünler sadece profesyonel kullanım içindir.

**2004/42/IIIB (c I)(540)474:** Kullanıma hazır Avrupa bilriği limit değerleri

(ürün kategorisi: IIB.c I 540 g/l. Ürünün VOC içeriği 474 g/l.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlecilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

08/2023

## 284-58E

Eco Balance CV Universal Dolgu Astarı, Beyaz

A brand of BASF –  
We create chemistry**Karışım oranı**4 : 1 : 1 hacimce yaş üstü yaş  
5 : 1 : 1 zımpara**Sertleştirici**

922-220 PRO

**Tiner**

352-320E, -330, -315

**uygulamaya hazır karışım  
viskozitesi, 20°C**

DIN 4: 18-20 s

**Potlife 20°C**

1,5 saat

Uygulama:	Konvansiyonel- üstten beslemeli	HVLP tabanca	Basıncılı kap	Airless/ Airmix	basınçlı kap / çift membranlı pompa
<b>Uygulama basıncı</b>	2,2-2,5 bar	2 bar	2,5 bar	2 bar	2,5 bar
<b>Meme basıncı</b>				120-150 bar	0,8-1,5 bar
<b>Meme çapı</b>	1,4-1,6	1,7	1,7	0,28-0,33	1-1,1
<b>Voltaaj</b>				50-80 kV	
<b>Elektrik direnci</b>				1300-1600 Ω	
<b>Uygulama katları</b>	2	2	2	2	2
<b>Flash-off 20°C</b>	10-15 dk.	10-15 dk.	10-15 dk.	10-15 dk.	10-15 dk.
<b>Film kalınlığı:</b>	50-70 µm				

**Güvenlik uyarısı:**

Ürünün içerdiği partikül boyutları göz ardı edilmemelidir. &lt; 0.1 µm

Ürünler sadece profesyonel kullanım içindir.

**2004/42/IIIB (c I)(540)474:** Kullanıma hazır Avrupa bilriği limit değerleri

(ürün kategorisi: IIB.c I 540 g/l. Ürünün VOC içeriği 474 g/l.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son verisyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

08/2023

## 284-58E

Eco Balance CV Universal Dolgu Astarı, Beyaz

A brand of BASF –  
We create chemistry

## Kuruma

## Ekstra kat atılabilir

## dokunulabilir

## Maskelemeye hazır

## Montaja hazır

## Zımpara yapılabilir

min max

Nesne sıcaklığı 20°C

60 dk. 72 saat

6 saat

16 saat

16 saat

16 saat

Nesne sıcaklığı 60 °C

30 dk.

30 dk.

30 dk.

30 dk.

45 dk.

## Dikkat

Sıcak daldırma galvanizli çeliklerde yapışma önceden test edilmelidir.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.



## Güvenlik uyarısı:

Ürünün içerdiği partikül boyutları göz ardı edilmemelidir. < 0.1 µm

Ürünler sadece profesyonel kullanım içindir.

**2004/42/IIIB (c I)(540)474:** Kullanıma hazır Avrupa bilriği limit değerleri

(ürün kategorisi: IIB.c I 540 g/l. Ürünün VOC içeriği 474 g/l.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

08/2023