


## 284-90

P-A-912 Katkılı 284-90 Varyant



A brand of BASF –  
We create chemistry

## Uygulama:



otobüsler, itfaiye araçları, kutular, yükleme araçları

## Özellikler:

- 284-90 beyaz (gri ton 08)
- renklendirilebilir
- birçok yüzeyde kullanılabilir
- çok iyi görünüm
- çok iyi korozyon koruması
- çok amaçlı
- Glasurit 58, 68, 55 Seri sonkatlar ile kaplanabilir.

## Açıklamalar:

Ticari araç onarımı ve alüminyum parçalar için uygundur. Çok sayıda farklı alüminyum alaşımı nedeniyle, araçların geniş alanlarının kaplanması (örn. yan taraflar) veya araçların üretim hattına yakın kaplanması önceden teknolojik açıdan test edilmelidir. 283-6150 Sac Astarı ayrı bir test yapılmadan önceden kullanılabilir. Alt yüzey temiz; toz, pas, yağ ve greslen arındırılmış olmalıdır. Yeniden oksitlenmenin önlenmesi için ön işlem görmüş metalik yüzeyin aynı gün kaplanması gerekir.

## Yüzeyler

- = çok iyi
- = iyi
- = bazı durumlar için uygundur

Çelik	Galvanize çelik	Paslanmaz çelik	Alüminyum	Anotlanmış alüminyum	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV-Astar	Glasurit CV-Dolgu Astarı/ Astar	Toz boya	Bobin Kaplama	Kontraplak	Ahşap	OEM-Boyalı Yüzey	Eski boyalı yüzey
●●	●●	●●	●	●	●		●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

## Güvenlik uyarısı:

Ürünün içerdiği partikül boyutları göz ardı edilmemelidir. < 0.1 µm Ürünler sadece profesyonel kullanım içindir.

**2004/42/IIIB (c I)(540)539:** Kullanıma hazır Avrupa bilriği limit değerleri

(ürün kategorisi: IIB.c I). 540 g/l. Ürünün VOC içeriği 539 g/l.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

05/2023

## 284-90

P-A-912 Katkılı 284-90 Varyant

A brand of BASF –  
We create chemistry**Pre Mix**

Ürünü plastikleştirmek için 4:1 oranında karıştırınız. Sertleştiriciyi eklemeyen önce P-A-912 Plastikleştirici Katkı Maddesi ile hacmini artırınız.

**Karışım oranı**

3:1+10-30% hacimce

**Sertleştirici**

922-180 Pro

**Tiner**

352-320, -330

**uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C**

DIN 4: 18-28 s

**Potlife 20°C**

1,5 saat

Uygulama:	Konvansiyonel- üstten beslemeli	HVLP tabanca	Basıncılı kap	Airless/ Airmix	basınçlı kap / çift membranlı pompa
<b>Uygulama basıncı</b>	2,2-2,5 bar	2 bar	2,5 bar	2 bar	2,5 bar
<b>Material pressure_Number</b>				120-150 bar	0,8-1,5 bar
<b>Meme çapı</b>	1,4-1,6	1,7	1,7	0,28-0,33	1-1,1
<b>Voltaj</b>				50-80 kV	
<b>Elektrik direnci</b>				1300-1600 Ω	
<b>Uygulama katları</b>	2	1,5-2	1,5-2	1,5-2	1,5-2
<b>Flash-off 20°C</b>	10-15 dk.	10-15 dk.	10-15 dk.	10-15 dk.	10-15 dk.
<b>Film kalınlığı:</b>	50-70 µm				

**Güvenlik uyarısı:**

Ürünün içerdiği partikül boyutları göz ardı edilmemelidir. < 0.1 µm Ürünler sadece profesyonel kullanım içindir.

**2004/42/IIIB (c I)(540)539:** Kullanıma hazır Avrupa bilriği limit değerleri

(ürün kategorisi: IIB.c I). 540 g/l. Ürünün VOC içeriği 539 g/l.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerimize yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son veriyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

05/2023

## 284-90

P-A-912 Katkılı 284-90 Varyant

A brand of BASF –  
We create chemistry

## Kuruma

## Ekstra kat atılabilir

## dokunulabilir

## Maskelemeye hazır

## Montaja hazır

## Zımpara yapılabilir

	min	max				
Nesne sıcaklığı 20°C	60 dk.	72 saat	6 saat	16 saat	16 saat	16 saat
Nesne sıcaklığı 60 °C	30 dk.		30 dk.	30 dk.	30 dk.	45 dk.

## Dikkat

2. kat 68 seri ile maksimum %10 renklendirilebilir. Renklendirme için 568-408 varyantına bakınız.

Sıcak daldırma galvanizli çeliklerde yapışma önceden test edilmelidir.

Pürüzsüz/düz yüzeyler için karışım oranı (en iyi akış) 3:1 +%30, 2 sprey kat, meme boyutu 1,4 (RP).

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.

## Güvenlik uyarısı:

Ürünün içerdiği partikül boyutları göz ardı edilmemelidir. < 0.1 µm Ürünler sadece profesyonel kullanım içindir.

**2004/42/IIIB (c I)(540)539:** Kullanıma hazır Avrupa bilriği limit değerleri

(ürün kategorisi: IIB.c I). 540 g/l. Ürünün VOC içeriği 539 g/l.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son verisyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

05/2023