




# TEKNİK BİLGİ

568-17

Glasurit CV Multi-Colour katkı  
şeffaf

Z

Uygulama alanları:



kabinler (yenileme), kutular, otobüsler (onarım), işaret yazımı

Performans:

- iyi seviyeleme
- birleştirmek için hızlı
- 68 seri çok renkli boyama için hızlı kuruma

Özel bilgiler:

Bu ürünün 0,1 µm'den küçük parçacıklar içerdiği göz ardı edilemez  
Ürünler yalnızca profesyonel kullanıma uygundur.

Dikkat:

Yüzey temiz olmalıdır, toz, pas, yağ ve gres arındırılmalıdır.



Boyama süreci

CV 9, CV Race 1, CV Race 2, CV Race 3, CV Race 4

Yayılma oranı

Katı içerik

Bu yayında yer alan veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Ürünlerimizin işleme ve uygulama etkileyebilecek birçok faktör, bu verilerin, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle kurtarmaz, bu verilerin belirli özellikleri herhangi bir garanti, ne de bir ürün uygunluğu ne de belirli bir amaç için uygun olduğu anlamına gelir. Burada verilen bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir ve ürünlerin kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyonu) teşkil etmez. En son sürümü önceki tüm sürümleri yerini alır. [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) adresindeki web sitesinden veya doğrudan satıcıdan en son sürümünü edinin. Ürünlerimizin herhangi bir mülkiyet hakları ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uyulmasını sağlamak için alıcının sorumluluğundadır.

# TEKNİK BİLGİ

568-17 Glasurit CV Multi-Colour katkı  
şeffaf

Z



**Karışım oranı** 4 : 1 : 1 hacimce



**Sertleştiriciler** 922-138 veya 922-136








**İncelticiler** 568-17



**Viskozite** 18-21 s. DIN 4

**Potlife 20 °C**

30 dak.

Uygulama parametreleri		 Konvansiyon el-üstten beslemeli	 HVL P – boya tabancası	 Basınçlı kap	 Airless/ Airmix	 basınçlı kap / çift membranlı pompa
Uygulama basıncı	bar	2.2 – 2.5	2	2.5	-	2.5
Boya basıncı	bar	-	-	-	-	0.8-1.5
Meme çapı	mm	1.4	1.5	1.7	-	1.0-1.1
Voltaj	kV	-	-	-	-	-
Elektrik direnci	Ω	-	-	-	-	-
Uygulama katları		1 ½	1 ½	1 ½	-	1 ½
Flash - off	min.	olmadan	olmadan	olmadan		olmadan
Film kalınlığı	µm	40 - 60				



**Kuruma**



**Ekstra kat atılabilir**  
min max



**dokunulabilir**



**Maskelemeye hazır**



**Montaja hazır**



**Zımpara yapılabilir**

Yüzey sıcaklığı.	20°C	120 min.	120 min.	120 min.	120 min.
Yüzey sıcaklığı.	60°C				

**Dikkat**



Maskeleme için boyutlu yüze kağıt kullanın  
20 ° C'de 8 saat veya fırında kurutulduktan sonra yapışma artırıcı 285-0CV kullanın.  
568-17, 924-68 ve 284-13, -30 ve -45 ile de kullanılabilir. Bununla birlikte, azami 568-17 miktarı kullanılan redüktörün yalnızca% 50'si olmalıdır  
(ön karışım 568-17 ve 352- ... 1: 1). 284-90'da kullanmayın