




568-46

CV Çelik Astar Pastası, 2 Katlı Sistem

Uygulama:



iş makineleri (çelik), şasi boyama, şasi (renk değişimi), konteyner, çelik ve galvanizli çelik yedek parçalar

Özellikler:

- geniş alanlar/yüzeyler için uygun
- doğrudan çelik veya galvanizli çelik üzerine uygulanabilir
- renklendirilebilir
- zımparalanmış yüzeyde güçlü kaplama
- parlak üst kat görünümü
- gizleme gücünü iyileştirir.

Açıklamalar:

Alüminyum-Şase uygun bir astar ile astarlanmalıdır.
Alt yüzey temiz, toz, pas, yağ ve gresten arındırılmış olmalıdır.

Yüzeyler

- = çok iyi
- = iyi
- = bazı durumlar için uygundur

Çelik	Galvanize çelik	Paslanmaz çelik	Alüminyum	Anotlanmış alüminyum	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV-Astar	Glasurit CV-Dolgu Astarı/ Astar	Toz boya	Bobin Kaplama	Kontraplak	Ahşap	OEM-Boyalı Yüzey	Eski boyalı yüzey
●●	●●	●			●		●		●	●			●	●



Boya sistemi	CV 7.4
Yayılma oranı	540 m ² /l 1 µm
Katı içerik	~ 80 %

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünün 0,1 µm'den küçük parçacıklar içerdiği göz ardı edilemez

Ürünler yalnızca profesyonel kullanıma uygundur. **2004/42 / IIB (c II) (540) 530**: Bu ürün için AB limit değeri (ürün kategorisi: IIB.c II) kullanıma hazır durumdadır. 540 g / l. Bu ürünün VOC içeriği 530 g / l'dir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlecilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son verisyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.



568-46

CV Çelik Astar Pastası, 2 Katlı Sistem



Pre Mix

MS 68 ile 568-46
568-46'yı (70 kısım) 68 seri (30 kısım) ile karıştırınız.



Karışım oranı

7:1+15-25% hacimce



Sertleştirici

922-138, -136, -139



Tiner

352-315, -320, -330



uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C

DIN 4: 25-35 s

Potlife 20°C

2 saat

Uygulama:	Konvansiyonel- üstten beslemeli	HVLP tabanca	Basıncılı kap	Airless/ Airmix	basınçlı kap / çift membranlı pompa
Uygulama basıncı	2,2-2,5 bar	2 bar	2,5 bar	2 bar	2,5 bar
Meme basıncı				120-150 bar	0,8-1,5 bar
Meme çapı	1,6-1,8	1,7-1,9	1,7-1,9	0,28-0,33	1-1,1
Voltaaj				50-80 kV	
Elektrik direnci				700-1500 Ω	
Uygulama katları	2	2	2	1-2	2
Flash-off 20°C	10-15 dk.	10-15 dk.	10-15 dk.	10-15 dk.	10-15 dk.
Film kalınlığı:	60-70 µm				

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünün 0,1 µm'den küçük parçacıklar içerdiği göz ardı edilemez

Ürünler yalnızca profesyonel kullanıma uygundur. **2004/42 / IIB (c II) (540) 530:** Bu ürün için AB limit değeri (ürün kategorisi: IIB.c II) kullanıma hazır durumdadır. 540 g / l. Bu ürünün VOC içeriği 530 g / l'dir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerimize yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

11/2023



A brand of BASF –
We create chemistry

568-46

CV Çelik Astar Pastası, 2 Katlı Sistem



Kuruma

Ekstra kat atılabilir

dokunulabilir

Maskelemeye hazır

Montaja hazır

Zımpara yapılabilir

	min	max	
Nesne sıcaklığı 20°C	60 dk.	72 saat	16 saat
Nesne sıcaklığı 60 °C	30 dk.		30 dk.

Dikkat

Karışmış üründe (68 seri sonkat ve 568 - 46) pot life sadece 2 haftadır.
Korozyona karşı koruma ancak gerekli film kalınlığının (kaplama) uygulanmasıyla sağlanabilir. Teknik performansı etkilediği için 568-46, 568-17 ile ayarlanmamalıdır.
Sıcak daldırma galvanizli çeliğin yapışması önceden kontrol edilmelidir.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünün 0,1 µm'den küçük parçacıklar içerdiği göz ardı edilemez

Ürünler yalnızca profesyonel kullanıma uygundur. **2004/42 / IIB (c II) (540) 530:** Bu ürün için AB limit değeri (ürün kategorisi: IIB.c II) kullanıma hazır durumdadır. 540 g / l. Bu ürünün VOC içeriği 530 g / l'dir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerimize yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son verisyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

11/2023