



839-7451

Glasurit CV macun ekstra yavaş, açık gri

Uygulama:	tüm uygulamalar
Özellikler:	<ul style="list-style-type: none"> • geniş yüzeylerde kullanılacak • Kaynak dikişleri için yüksek esnekliğe sahip hizalama • uzun pot life • yüksek sıcaklıklara uygun
Açıklamalar:	Alt yüzey temiz, toz, pas, yağ ve gresten arındırılmış olmalıdır.

Saklama

Yüzeyler:

En uygun:

Çelik

Alüminyum

Ahşap

Uygun:

GRP / SMC

Glasurit CV Dolgu Astarı / Astar

Toz kaplamalar

Bobin kaplamalar

Kontrplak

OEM-Boya

Eski boyalı yüzeyler



Katı içerik RFU 98 %

20°C'de pot life: 35 - 40 dakika

	100:3% kütlece	
	Karışım oranı	100 % ağırlıkça
		839-7451
	Sertleştirici	3 % ağırlıkça
		G-H-110

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünün 0,1 µm'den küçük parçacıklar içerdiği göz ardı edilemez.

Ürünler yalnızca profesyonel kullanıma uygundur.

2004/42/IIIB (b)(250)180: Bu ürün için (ürün kategorisi: IIB.b) hazır AB sınır değeri formu kullanmak max. 250 g/l. Bu ürünün VOC içeriği 180 g/l'dir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

06/2023



A brand of BASF –
We create chemistry

839-7451

Glasurit CV macun ekstra yavaş, açık gri

Ek Notlar

Zımparalanabilir
20°C'de 3 - 4 saat

Dikkat

Geniş yüzeyler için uygundur. 3-4 saat kuruduktan sonra zımparalanabilir.
Galvanizli çelik üzerinde: 839-7451 uygulanmadan önce yüzeyin Glasurit EP 801-715 (30-40 µm, 30 Min. 60°C) veya CV Dolgu Astarı 284-13 (20-40 µm) ile ön astarlanması gerekir. 25 µm, 20 Dakika 60°C'de).
Asitle sertleşen ürünlerde veya asitle ön işleme tabi tutulmuş yüzeylerde kullanmayınız.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünün 0,1 µm'den küçük parçacıklar içerdiği göz ardı edilemez.

Ürünler yalnızca profesyonel kullanıma uygundur.

2004/42/IIIB (b)(250)180: Bu ürün için (ürün kategorisi: IIB.b) hazır AB sınır değeri formu kullanmak max. 250 g/l. Bu ürünün VOC içeriği 180 g/l'dir.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlecilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

06/2023