




# 90-M 4 CV PLUS

Düz/Metalik Bazkat

## Uygulama:



otobüsler, kabinler (renk değişimi), kutular, toplu yükleme araçları, otobüsler (tamir)

## Özellikler:

- geniş alanlar / yüzeyler için uygun iyi tesviye
- mükemmel UV direnci
- iyi örtme gücü
- olağanüstü uygulama özellikleri

## Açıklamalar:

CV uygulaması için tüm renk yelpazesi kapsamaktadır.

Yüzey temiz, toz, pas, yağ ve gresten arındırılmış olmalıdır.

Zımparalamadan sonra alt tabakaları temizlemek için P-P-31 kullanın.

Karıştırma Bazı 90-M 4 CV PLUS + 90-M Renklendirme Bazı + Ayarlama Bazı 93- E 3 CV PLUS = 90 CV PLUS

## Yüzeyler

- = çok iyi
- = iyi
- = bazı durumlar için uygundur

Çelik	Galvanize çelik	Paslanmaz çelik	Alüminyum	Anotlanmış alüminyum	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV-Astar	Glasurit CV-Dolgu Astar/ Astar	Toz boya	Bobin Kaplama	Kontraplak	Ahşap	OEM-Boyalı Yüzey	Eski boyalı yüzey
-------	-----------------	-----------------	-----------	----------------------	-----------	---------	-------------------	-----------------------------------	----------	---------------	------------	-------	------------------	-------------------



### Yayılma oranı

130 m<sup>2</sup>/l 1 µm

### Katı içerik

~ 15 %

## Güvenlik uyarısı:

Ürünün içerdiği partikül boyutları göz ardı edilmemelidir. < 0.1 µm

Ürünler sadece profesyonel kullanım içindir.

2004/42/IIIB (d)(420)419: Kullanıma hazır Avrupa bilriği limit değerleri (ürün kategorisi: IIB.d)

420 g/l. Ürünün VOC içeriği 419 g/l.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.



# 90-M 4 CV PLUS

Düz/Metalik Bazkat



**Karışım oranı**

Hacimce 2 :1



**Tiner**

93-E 3 CV PLUS



**uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C**

DIN 4: 20-30 s

**Potlife 20°C**

8 saat

**Uygulama:**



**Konvansiyonel-  
üstten  
beslemeli**



**HVLP tabanca**



**Basıncı kap**



**Airless/ Airmix**



**basıncı kap /  
çift membranlı  
pompa**

**Uygulama basıncı**

2 bar

2,5 bar

**Meme basıncı**

0,8-1,5 bar

**Meme çapı**

1,5

1-1,1

**Uygulama katları**

2 + ½

2 + ½

**Flash-off 20°C**

matlaşana kadar

matlaşana kadar

**Film kalınlığı:**

10-15 µm



**Kuruma**

**Ekstra kat atılabilir**

**dokunulabilir**

**Maskelemeye hazır**

**Montaja hazır**

**Zımpara yapılabilir**

min max

**Nesne sıcaklığı 20°C**

30 dk. 8 saat

**Nesne sıcaklığı 60 °C**

15 dk.

## Güvenlik uyarısı:

Ürünün içerdiği partikül boyutları göz ardı edilmemelidir. < 0.1 µm

Ürünler sadece profesyonel kullanım içindir.

2004/42/IIIB (d)(420)419: Kullanıma hazır Avrupa bilriği limit değerleri (ürün kategorisi: IIB.d)

420 g/l. Ürünün VOC içeriği 419 g/l.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son verisyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

05/2023



A brand of BASF –  
We create chemistry

# 90-M 4 CV PLUS

Düz/Metalik Bazkat

## Dikkat

Bir hafif sprey katı önceden atın, mat olana kadar flash off uygulayın. Daha sonra bir ıslak kat ile bitirin, mat olana kadar flash-off'a bırakın. Efektini eşleştirmek için ½ sprey kat uygulayın (panelle minimum mesafe: 50 cm).

Daha sonra viskoziteyi azaltmak gerekirse Glasurit 93-E 3 CV PLUS kullanın.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.

## Güvenlik uyarısı:

Ürünün içerdiği partikül boyutları göz ardı edilmemelidir. < 0.1 µm

Ürünler sadece profesyonel kullanım içindir.

2004/42/IIIB (d)(420)419: Kullanıma hazır Avrupa bilriği limit değerleri (ürün kategorisi: IIB.d)

420 g/l. Ürünün VOC içeriği 419 g/l.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

05/2023